

ET 301



ET 301 une gaine thermorétractable en polyoléfine réticulée, à paroi fine, auto-extinguible, souple et robuste, avec une résistance chimique et une grand capacité d'isolation électrique, appropriée pour tous les usages.

Grâce à son haut rapport de rétreint, plusieurs usages peuvent être faits pour un même diamètre. Son haut rapport d'expansion lui permet de couvrir des éléments de diamètres proches et très différents.

Disponible en bobine, pikobox, barre de 1 m de long.

INFORMATION TECHNIQUE

Rapport de rétreint:

3: 1.

Diamètres disponibles:

de Ø 1,5 mm à Ø 39 mm.

Couleurs disponibles:

noir.

Température d'utilisation:

-55°C + 135°C.

Température de rétreint:

> 90°C.

Degré d'inflammabilité:

auto-extinguible UL 224.

Rétreint longitudinal:

+1%; -10%.

Rigidité diélectrique:

> 20 kV/mm.

NOTE

Pour la disponibilité, la quantité minimum et le temps de production des produits sur demande, contacter notre département de ventes.

CONFORMITÉ/CERTIFICATIONS

SAE-AMS-DTL-23053/5 classe 1 UL224 125°C - UL cert. E 228117 CSA C22.22 N.198.1-98 OFT

APPLICATIONS

▶ Isolation, protection et identification des câbles et joints.

AVANTAGES

- ► Haut rapport de rétreint.
- Auto extinguible.





PRODUITS LIÉS:

Pistolets et accessoires, voir page 103









ET 301 GAINE THERMORETRACTABLE EN BOBINE

Réf.	Ø Intérieur avant rétreint (mml	Ø Intérieur après rétreint (mml	Épaisseur paroi recouvert (mm)	Cond.
12205030	3	1	0,55	200
12205045	4,8	1,6	0,6	150
12205060	6	2	0,7	150
12205090	9	3	0,7	150
12205120	12	. 4	0,7	100
12205180	18	6	0,8 •	50
12205240	24	8	1	50
12205390	39	13	1,15	. 30



ET 301 GAINE THERMORETPACTARI E EN RIKOROY

Réf.	Ø Intérieur avant rétreint	Ø Intérieur après rétreint	Épaisseur paroi recouvert	Cond.
		(mm)*		
12255015	1,5	0,5	0,45	15
12255030	3	1	0,55	15
12255060	6	2	0,7	10
12255090	9	3	0,7	8
12255120	12	4	0,7	. 7
12255180	18	6	8,0	4
12255240	24	8	1	3
				and the second



ET 301 GAINE THERMORETRACTABLE LONGUEUR 1M

THERMORETRACIABLE LONGUEUR IM			_
Ø Intérieur avant rétreint	Ø Intérieur après rétreint	Épaisseur paroi recouvert	Cond.
(mm)	(mm)	(mm)	(m)
1,5	0,5	0,45	30
3	1	0,55	30
6	2	0,7	24
9	3	0,7	20
12	4	0,7	16
18	6	0,8	10
24	8	1	6
39	13	1,15	4*
	○ Intérieur avant rétreint (mml 1,5 3 6 9 12 18 24	⊘ Intérieur avant rétreint ⊘ Intérieur après rétreint (mml) (mml) 1,5 0,5 3 1 6 2 9 3 12 ¼ 18 6 24 8	⊘ Intérieur avant rétreint ⊘ Intérieur après rétreint Épaisseur paroi recouvert (mml (mml (mml 1,5 0,5 0,45 3 1 0,55 6 2 0,7 9 3 0,7 12 4 0,7 18 6 0,8 24 8 1

^{*}Emballé en sachet plastique.