

REFUG

Joustava liimaus, paikkaus ja täyttömassa

Ympäristöystävällinen 2-komponenttimassa, erinomaisella tartuntakyvyllä

REaktiv
Asphalt

by Vitalit®

100%
Liuotinvapaa

BASTA



REFUG on ihanteellinen asfaltin ja sementin liitosten, halkeamien korjaamiseen sekä saumojen täyttöön. REFUG on helppo levittää, kuivuu nopeasti ja pysyy joustavana.

OMINAISUUDET:

- Suuri pysyvä elastisuus sekä joustavuus.
- Stabiili sekä korkeassa että matalassa lämpötilassa.
- Erinomainen kestävyys äärimmäisissä lämpötiloissa,
- UV-säteilyn, ikääntymisen ja säänkestävyys ovat huippuluokkaa.
- Erinomainen tarttuvuus kaikissa tilanteissa, voidaan asentaa kostean pintaan.

REFUG tarttuu erittäin hyvin asfalttipintoihin, sementtiin sekä muihin koviin materiaaleihin.

Kovettuu täyteen kovuuteen +25 °C:ssa noin tunnissa, mutta tarvittaessa voidaan kevyt liikenne sallia 15 minuutissa (kysy lisätiedot ja asennusohjeet lähimmältä myyjältäsi).

REFUG on liuotinvapaa!

Saatavilla 285g & 425g patruunoissa sekä 5kg astioissa.



Arstec Oy ,info@arstec.fi, Tel. +358405622731

ARSTEC
KUMPPANISI KAIKILLA TEILLÄ

Käyttöohjeet:

Tuotteen lämpötilan tulee olla +15 °C - +30 °C ja ulkolämpötilan +5 °C ja +30 °C välillä. Käytä REFUGia vain kuivalla tai hieman kostealla säällä. Puhdista käsiteltävät pinnat karkelalla harjalla. Betoniliitokset on myös käsiteltävä sopivalla pohjusteella (REaktiv Primer). Levitä pinnalle tarvittaessa REaktiv Primer tarttuvuuden parantamiseksi.

425 ml – patruuna.

Aseta patruuna manuaaliseen patruunaprässiin tai ladattavaan sähkötyökaluun. Kierrä sekoitussuutin kiinni. Ensimmäiset noin 10 grammaa heitetään pois sen varmistamiseksi, että REFUG sekoittuu asianmukaisesti. Levitä tasaisena massana, kerrosta tarvittaessa.

Sekoitussuutin hävitetään käytön jälkeen, kun taas patruunassa jäljellä oleva materiaali voidaan säästää.

Heti kun tuote alkaa muuttua mattapintaiseksi on kovettumisprosessi alkanut, tarvittaessa voit levittää hiekkaa tai soraa pinna päälle lisäämään kitkaa tällöin liikenne voidaan avata välittömästi kuivumisen alettua.

5kg astia (sisältää komponentit A+B)

Sekoita komponenttia A voimakkaasti joko manuaalisesti tai vispilällä, lisää sen jälkeen komponentti B ja jatka sekoittamista kunnes massa on tasaisen värinen.

Käytä valmis massa noin 15min kuluessa. Tarvittaessa toista käsittely mikäli täytettävä railo on syvä.

Kun pinta alkaa muuttua matakseksi on kovettumisprosessi alkanut, voit lisätä pintaan hiekkaa tai soraa lisäämään kitkaa tällöin pinta on välittömästi liikenneitävissä.

Ilman hiekoitusta on pinta liikennekuiva noin 60min

1kg REFUG = 11-13 juoksumetriä

1kg REFUG = 1 dm³

