

ARSTEC Joint Sealant - TL 82 - N2



ARSTEC Fugemassa N2 er en varm bearbeidbar elastisk, bitumenbasert fugemasse til sprekker og skjøter i asfalt og betong.



BRUKSOMRÅDER


Fylling av sprekker mellom 10–30 mm i asfalt og betong. Fuging av skjøter, også fordelaktig mellom to materialer. Spesielt egnet i kalde klimasoner (nordisk).

EGENSKAPER

- PMB—basert
- 25% fleksibilitet
- Ca 60% elastisk tilbakegang
- Optimal arbeidstemperatur på kun 160-180°C
- Utmerket bearbeidshet og vedheft
- Høy forvittrings- og aldringsbestandighet

FORPAKNING

10kg kartong—72stk/pall
25kg kartong—32stk/pall



ARSTEC

BRUKERVEILEDNING:

- Bakketemperaturen må være minst 5°C, sprekken må være rengjort, tørr og fri for oljerester.
- Sprekken kan med fordel varmes i forkant med gassbrenner.
- Fugemassen varmes opp til mellom 160 og 180°C
- Vær oppmerksom på at sprekker i asfalten kan være dypere enn forventet, i visse tilfeller kan det være behov for etterfylling sånn at Arstec Joint Sealant N2 fyller hele sprekken/hulrommet
- Fuger i betongdekker kan med fordel primes og skal lages slik at det dannes en 1 – 6 mm fordypning i skjøten
- Strø av den fortsatt varme fugen med stenmateriale for å skape friksjon.



KONTAKT

E-post: post@arstec.no
Telefon: +47 55 12 00 51
Hjemmeside: www.arstec.no