



AD-Here LOF 65-00 Light

Aminbaserat lim, designad för att pumpas vid låg nivå temperaturer. Kan även användas i LTA med skumbitumen kl fukthalt under 3 % vid inkommande tilläggsavgift.

Egenskaper:

- Passiv och något aktivt lim.
- Speciellt anpassad för sura bergarter och för skandinaviska förhållanden.
- Ger god vidhäftning till de flesta stenmaterial.
- Fettsyrahalt 60-70%.
- Pumpbar från 5°C.
- Kan förvaras i bitumentank i upp till 1 vecka.

Applikationer:

- För varm asfaltproduktion (hot mix).
- Låg fukthalt i ballast och asfaltgranulat (<3 % fukt).
- Alkaliska, mellanliggande och sura bergarter (kalksten, basalt, diorit, granit, kvartsitdolomit och porfyr).
- För LTA-massor krävs en större mängd tillsats.
- Kan användas för halvvarma massor producerade i en trumma.
- För framställning av halvvarma massor med ånguppvärmning rekommenderas AD-Här LOF 65-00 EU.

Användarguide:

- Tillsätt 0,25 - 0,75 % av bitumenmängden för varm asfalt
- Tillsätt 0,6 - 1,0 % av bitumenmängden för LTA
- Tillsätt 0,8 - 1,2 % av mängden bitumen i halvvarma massor
- Lägg till bitumenröret eller till bitumenvikten. Kan även sätta i bitumenbilen vid depån.
- Hög fukthalt i inkommande ballast kräver större tillsats folkmassan.

Förpackning:

- 1000L IBC-behållare.