



Användarinstruktion

ALLMÄNNA ANVISNINGAR

För Viacore gäller i stort sätt samma arbetssätt som för utläggning av varm asfalt enligt SS-EN 13108, med undantag för utläggningstemperaturen och den ökade viskositeten och som uppstår genom att tillsätta vatten. Alla användare bör ha tillräcklig kompetens inom sitt arbetsområde.

Det är att föredra om minst en person har avancerad kunskap om asfaltarbeten.



ATT TÄNKA PÅ VID ANVÄNDNING:

- Rengör underlag och skarvar grundligt.
- Klistra ytan t.ex. med REaktiv primer eller en bitumenemulsion C40 eller C60.
- Förbehandla skarvarna.
- Blanda Viacore med ca 2-4 % vatten och fördela massan jämnt.
- Lägg asfalten med en viss förhöjning med hänsyn till skiktets tjocklek och efterföljande kompaktering.
- Beakta min. och max. tjockleken för varje lager mellan varje kompaktering.
- Komprimera med lämplig utrustning – vält eller markvibrator (Padda).

LAGRENS TJOCKLEK I VARJE BELÄGGNING

Viacore	Min. cm	Max. cm
AC 5	1,5	3,5
AC 8	2,5	4,0
AC 11	3,0	5,0

IMPORTÖR:

Arstec AB
Nastagatan 15
702 27 Örebro
Tel. 019-10 93 00,
Mobil +46 72 320 93 00
E-post: info@arstec.se