


LES SOLUTIONS ANTIROUILLE LES PRIMAIRES

# FILMOXYDE



## PRIMAIRE ET FINITION GLYCÉROPHALIQUE ANTIROUILLE POUR MÉTAUX

**PROPRIÉTÉS :** Action phosphatante - Facilité d'application - Séchage rapide - La texture garnissante du FILMOXYDE permet d'obtenir des films secs de 35 à 40 microns par couche, donnant ainsi des primaires assurant une protection efficace.

**DESTINATION :** Application sur tous les métaux ferreux, mais aussi sur les bois. Intérieur - Extérieur.

### CARACTÉRISTIQUES



<b>Aspect :</b>	Satiné tendu
<b>Teinte :</b>	Blanc et gris
<b>Densité :</b>	1,50 +/- 0,05 (gris)
<b>Séchage :</b>	Hors poussières : 2 heures
<b>Sec :</b>	8 heures
<b>Recouvrable :</b>	24 heures
<b>Valeur limite en UE. :</b>	Catégorie A/i : 500 g/l 2010 Ce produit contient au maximum 410 g/l de COV
<b>Extrait Sec Poids :</b>	73 % +/- 0,5 (gris)
<b>Extrait Sec Volume :</b>	49 % +/- 0,5 (gris)
<b>Rendement Moyen :</b>	10 à 12 m <sup>2</sup> / L environ 49 microns par couche Il varie en fonction du type, de l'état de la surface, de l'absorption du support, du mode d'application.
<b>Conditionnement :</b>	15 L - 3 L - 1 L



**CONSERVATION** : 12 mois en emballage fermé à l'abri du gel.

**CLASSIFICATION AFNOR** : Famille I Classe 4 a (NFt 36 005)

**TECHNIQUE  
& SERVICES**  
TOUTES VOS SOLUTIONS PEINTURE

## MISE EN OEUVRE

**Les supports, travaux préparatoires et les conditions de mise en oeuvre seront en conformité avec les recommandations de la norme NF P 74201. Se reporter systématiquement au DTU 59.1.**

### Préparation des fonds :


- Si le métal est sain, nettoyer la surface avec le DILUANT SYNTHÉTIQUE qui dégraissera le support et créera une microrugosité afin d'améliorer l'accrochage de la finition.
- Si le métal est corrodé, appliquer au préalable le METO 9 (voir fiche technique).

### Application :

- Il n'est pas recommandé de laisser FILMOXYDE à l'extérieur sans procéder à l'application de peinture de finition dans un délai de 48 heures.
  - S'applique en une couche avant application d'une finition ou en deux couches si on souhaite le laisser en finition.
- Ne pas appliquer à une température inférieure à + 6 °.

**Matériel** : Rouleau antigoutte 12 mm, brosse soie, gant à peindre.

**Nettoyage** : White-spirit.



## HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

Se reporter à la fiche de données de sécurité disponible sur le site [www.duralex-peintures.com](http://www.duralex-peintures.com) et aux indications portées sur l'emballage.

**Dangereux** : respecter les précautions d'emploi.

Cette fiche a été établie et corrigée le 22/08/19. Elle annule toutes fiches précédentes. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en oeuvre de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente. Les renseignements fournis sont basés sur les connaissances et notre expérience à ce jour. Elles ne peuvent en aucun cas impliquer une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité quant à l'utilisation de nos produits. Les conditions d'application échappant à notre contrôle, ce document n'est pas contractuel et la société DURALEX PEINTURES se réserve le droit de tout changement sans préavis.

**DURALEX**  
MARQUE DÉPOSÉE