



COLLE CARRELAGE MUR INTERIEUR PIECE HUMIDE

FORMAT JUSQU'A 44 x 44 cm

AVANTAGES

- Stabilité immédiate au mur : ne glisse pas
- Résiste à l'eau : idéal pour les pièces humides
- Facile à appliquer

DESCRIPTION

Colle carrelage en pâte améliorée, haute performance et prête à l'emploi sur tous carrelages muraux en intérieur jusqu'à 44 x 44 cm : faïence, marbre naturel, pâte de verre, pierre.

Elle convient sur supports neufs : mortier, béton, ciment, plâtre et plaques de plâtre cartonnées, panneaux de bois (CTBH / CTBX / OSB3), carreaux de plâtre, enduit de plâtre.

DESTINATIONS

Revêtements

Pour tous carrelages muraux en intérieur jusqu'à 44 x 44 cm : faïence, marbre naturel*, pâte de verre, pierre. Poids du carrelage < 30 kg/m². *Effectuer des tests de non tachabilité.

Supports

- Sur supports neufs : mortier, béton, ciment, plâtre et plaques de plâtre cartonnées, panneaux de bois CTBH*/CTBX*/OSB3*, carreaux de plâtre, enduit de plâtre.
- Sur ancien carrelage.

*Primaire Universel BOSTIK obligatoire.



MARQUAGES & CERTIFICATIONS



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

➤ Composition / couleur	Pâte blanche
➤ Temps ouvert	30 minutes*
➤ Temps d'ajustement	30 minutes*
➤ Délai avant jointoiment	24h*
➤ Température d'application	+5°C à +30°C

* Ces temps sont déterminés à + 20°C et 50% d'humidité relative selon la norme en vigueur

Outils



Préparation

Le support doit être plan, sec, non poussiéreux, exempt de graisse et de zones non adhérentes. Nettoyer si besoin par grattage puis aspiration.

Sur surface polie : poncer, dégraisser afin de faciliter l'adhérence. Appliquer le Primaire Universel BOSTIK sur supports difficiles (se référer à la rubrique destinations).

Application

Appliquer la colle sur le support par surface de 1 à 2 m² à l'aide d'une spatule adaptée au format du carrelage.

Temps ouvert : Une fois la colle appliquée sur le support, il reste 30 minutes * pour poser le carreau.

Pose des carreaux :

Poser les carreaux sur les sillons de colle fraîche puis exercer une pression forte sur toute sa surface afin d'obtenir un bon transfert. Ajustement :

Temps d'ajustement du carreau : 20 minutes environ.*

Pose des carreaux :

Une fois les carreaux ajustés, retirer les croisillons de l'excès de colle dans les joints. Nettoyer les traces avec une éponge humide.

Jointoiement et ouverture à la marche : Après 24h environ*.

Précautions d'emploi

Température d'application comprise entre +5°C et +30°C. A l'abri du soleil, du gel, de la pluie et du vent.

NETTOYAGE

Nettoyer les outils et la colle fraîche avec de l'eau et une éponge.

CONSOMMATION

Destination	Format des carreaux (en cm)	Mode encollage	Spatule dents (en mm)	Consommation moyenne
Murs intérieurs	Jusqu'à 20x20 cm	Simple	6x6x6	2 à 3 kg/m²
	De 20x20 à 40x40 cm	Double	6x6x6	4 à 5 kg/m²

Simple ou double encollage :

- Simple encollage : appliquer la colle uniquement sur le support avec la spatule dentelée.
- Double encollage : appliquer la colle sur le support puis garnir également la totalité de l'envers du carreau d'une couche plane de colle.

CONSERVATION

18 mois en emballage d'origine non ouvert, stocké dans un local sec et tempéré, à l'abri du gel et des fortes chaleurs.

CONDITIONNEMENT

Article	Format	Coloris	PCB	Code	GENCOD
Colle Carrelage mur intérieur pièce humide	seau 8kg	Blanc	4	30631120	3549210024712
Colle Carrelage mur intérieur pièce humide	Seau 25kg	Blanc	1	30631119	3549210024736

Les préconisations de mise en œuvre sont définies par rapport à des standards moyens d'utilisation. Elles sont à respecter impérativement mais ne dispensent pas d'essais préalables, notamment en cas de première utilisation et/ou de contraintes particulières du support, du chantier ou du milieu. Consulter la fiche de données de sécurité pour les précautions d'emploi disponible sur bostik.fr



Bostik offre cette Fiche Technique ("FT") uniquement à des fins descriptives et informatives. Ce n'est pas une garantie, un contrat ou un substitut pour des conseils d'experts ou professionnels. Veuillez également consulter la Fiche de Données de Sécurité du produit local pour les considérations de santé et de sécurité.

Les déclarations, informations techniques, données et recommandations contenues dans cette FT sont fournies "TELLES QUELLES" et ne sont en aucun cas garanties. Elles représentent des résultats typiques pour les produits et sont basées uniquement sur la recherche de Bostik. Puisque les conditions et méthodes d'utilisation des produits sont hors de notre contrôle, Bostik décline expressément toute responsabilité et dommages de quelque nature que ce soit qui pourraient résulter de l'utilisation des produits, des résultats obtenus ou de la confiance en les informations contenues ici.

