

MURS INTÉRIEURS

DX-G HYDRO GARNISSANT VELOURS




PEINTURE ALKYDE ACRYLIQUE POCHÉE



PROPRIÉTÉS : Aspect poché fin comme un glycéro - Facilité d'emploi - Opacifiante - Microporeuse - Rapidité de séchage - Sans jaunissement - Pas de reprise ni d'embus - Ne jaunit pas - Pas d'odeur - Lessivable. Additif antirouille incorporé.

DESTINATION : Pour travaux d'intérieur murs et plafonds. DX-G HYDRO GARNISSANT VELOURS peut être appliqué sur des matériaux très divers tels que : ciment, plâtre, bois, aggloméré... préalablement imprimés.

CARACTÉRISTIQUES



ASPECT : Velouté brillance 7

LESSIVABILITE : Classe 1 selon norme ISO 11998

OPACITE : Classe 1 selon NF EN ISO 6504-3

DENSITÉ : 1,28 +/- 0,05

SEC AU TOUCHER : 40 minutes

RECOUVRABLE : 40 minutes

VALEUR LIMITE EN UE. : Catégorie A/a : 30 g/l 2010

Ce produit contient au maximum 29 g/l de COV

EXTRAIT SEC POIDS : 55,38 % +/- 0,05 (blanc)

EXTRAIT SEC VOLUME : 42,7 % +/- 0,05 (blanc)

RENDEMENT MOYEN : 15 m² / L. Il varie en fonction du type, de l'état de la surface, de l'absorption du support, du mode d'application.

CONDITIONNEMENT : 15 L - 3 L

CONSERVATION : 12 mois en emballage fermé à l'abri du gel.

CLASSEMENT FEU : M 1

CLASSIFICATION AFNOR : Famille I Classe 4 a (NFT 36 005)

**TECHNIQUE
& SERVICES**
TOUTES VOS SOLUTIONS PEINTURE

MISE EN OEUVRE

Les supports, travaux préparatoires et les conditions de mise en oeuvre seront en conformité avec les recommandations de la norme NF P 74201 (Réf. DTU 59.1)

PRÉPARATION DES FONDS : Pour avoir une bonne adhérence, les supports doivent être propres, dépoussiérés et exempts de souillures grasses.

- Lessiver et poncer très soigneusement les fonds.

APPLICATION : Appliquer une couche sur un fond imprimé avec le DX G-HYDRO IMPRIM. Sur une peinture existante satinée ou brillante casser la brillance au papier de verre.

Éviter d'appliquer DX-G HYDRO GARNISSANT VELOURS par temps de gel, sur supports gelés ou en cours de dégel. Ne pas appliquer à une température inférieure à + 6 °.

MATÉRIEL : Rouleau acryl 13 mm ou haute densité 12 mm, brosse, pistolet.

NETTOYAGE : à l'eau.

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

Se reporter à la fiche de données de sécurité disponible sur le site www.duralex-peintures.com et aux indications portées sur l'emballage.

M.I.T. < 15 ppm



▶ WWW.DURALEX-PEINTURES.COM

DURALEX
MARQUE DÉPOSÉE