


ALLIAGES DE SOUDOBRASAGE

SBE



DÉCAPANT	T °C	RÉSISTANCE	Ø	POIDS	ESC	RÉF.
Enrobée blanc flexible 	870-900	450 MPa	2,0	100 bag	600748	73340F 20
			2,5	65 bag	657794	73340F 25
			3,0	50 bag	600749	73340F 30

Baguettes de longueur 1 mètre.

- ▶ Soudobrasage cuivre/acier.
- ▶ Tuyauterie, serrurerie, tôlerie.