



**FT093 – Bandes Carbo antidérapantes 2B et 6B***Modèle 2B**Modèle 6B***Descriptif**

Bandes antidérapantes auto-adhésives, à poser sur certains profilés de nez de marche ou directement sur le sol.

Constituées de particules abrasives collées sur un support en PVC auto-adhésif.

**Domaine d'emploi**

Usage en intérieur et en extérieur (sauf sur supports extérieurs en bois ou à base de bois).

Trafic tertiaire.

**Matières**

- Particules d'oxyde d'aluminium maintenues sur un support en PVC par une colle résine.
- Adhésif acrylique translucide.

**Références**

Modèle	Matière et finition	Largeur	Longueur	Référence
2B	Anthracite	36 mm	3,05 m	27 60 340
	Anthracite		30,50 m	27 60 380
6B	Anthracite	19 mm	34,00 m	39 40 380
	Photoluminescente		15,30 m	39 71 000
	Rouge		15,30 m	39 71 100
	Jaune		15,30 m	39 71 200

## Caractéristiques techniques

Caractéristiques produit	Valeur typique*
<b>Résistance à la glissance</b>	<b>R12</b> Selon la norme DIN 51130 (juin 2004) – voir rapport d'essai du CSTB n° RE 09G-26021499/4
<b>Bandes Photoluminescentes</b>	Les bandes « Photoluminescente » émettent de la lumière quand on la plonge dans l'obscurité.  <u>Luminance</u> : <ul style="list-style-type: none"><li>• ≈ 5 mcd/m<sup>2</sup> au bout de 10 min</li><li>• ≈ 1 mcd/m<sup>2</sup> au bout de 60 min</li><li>• ≈ 0 mcd/m<sup>2</sup> au bout de 90 min</li></ul>

\*Valeurs représentatives typiques, à ne pas utiliser en tant que spécifications

## Mise en œuvre

### Préparation du support :

- Dépoussiérer soigneusement et éliminer totalement tout résidu de colle ou d'adhésif.
- Éliminer toute trace grasse à l'aide d'un produit dégraissant compatible avec le support : alcool isopropylique dilué type **VHB Cleaner réf. 22 77 900** (cf. § Options) ou acétone.  
Ne pas utiliser d'essence ou de White-Spirit, car ce sont des produits gras.
- S'assurer que le support est parfaitement sec.
- S'assurer que le support est solide et ne se désagrège pas.  
Ne pas appliquer par exemple sur un vieux béton ou sur un plâtre de mauvaise qualité.
- Sur support poreux (ex. béton, bois brut en intérieur...), appliquer préalablement un primaire à base de résines acryliques.

### Mise en œuvre :

- En cas de pose sur un profilé de nez de marche, mettre en place préalablement ce profilé.
- Préchauffer le support à température de +20°C à +40°C.  
Ne pas chauffer la bande.
- Ôter le film de protection de l'adhésif sur 30 cm environ, en évitant de poser les doigts dessus.
- Positionner la bande, puis retirer progressivement le film de protection tout en pressant légèrement, de manière à éviter les inclusions d'air sous la bande.
- Procéder de manière à ne pas étirer la bande.
- Maroufler fermement la bande sur toute sa longueur.

## Options

### VHB Cleaner :

- Nettoyant-dégraissant de surface à base d'alcool isopropylique dilué
- Bouteille de 1L
- Réf. 22 77 900
- Voir FT n°097



Dinac est une marque déposée de la société Dinac  
Le montage ou l'utilisation du produit Dinac décrit dans le présent document implique des connaissances particulières et ne peut être réalisé que par un professionnel compétent.

#### AVERTISSEMENT

Avant toute utilisation, il est recommandé de réaliser des tests et/ou de valider la bonne adéquation du produit au regard de l'usage envisagé. Les informations et préconisations incluses dans le présent document sont inhérentes au produit Dinac concerné et ne sauraient être appliquées à d'autres produits ou environnements. Toute action ou utilisation des produits faite en infraction de ces indications est réalisée aux risques et périls de leur auteur. Le respect des informations et préconisations relatives aux produits Dinac ne dispense pas de l'observation d'autres règles (règles de sécurité, normes, procédure, etc.) éventuellement en vigueur, relatives notamment à l'environnement et aux moyens d'utilisation. La société Dinac, qui ne peut vérifier ni maîtriser ces éléments, ne saurait être tenu pour responsable des conséquences, de quelque nature que ce soit, de toute infraction à ces règles, qui restent en tout état de cause extérieures à son champ de décision et de contrôle. Les conditions de garantie des produits Dinac sont déterminées dans les documents contractuels de vente et par les dispositions impératives applicables, à l'exclusion de toute autre garantie ou indemnité.

La société Dinac se réserve le droit de modifier tout ou partie de ce document sans préavis.



DINAC  
ZI du Marais – CS30929  
38350 La Mure d'Isère  
Tél. : + 33 (0)4 76 81 14 22 - Fax : + 33 (0)4 76 30 93 03