

MORTIER A MAÇONNER

MORTIERS DE MONTAGE

Montage de parpaings et briques. Réparation et jointoiment sur support béton, mortier, pierre...



Destination : sol / mur - intérieur / extérieur.

DESTINATIONS

Montage de briques et parpaings.
Réalisation des chapes de maçonnerie.
Réparation et jointoiment.
Sur supports béton, mortier, pierre...

Destination : sol / mur - intérieur / extérieur.

AVANTAGES

Tous travaux de maçonnerie.

MISE EN OEUVRE

Le support doit être propre, sec, solide, exempt de graisse et de parties non adhérentes.

Mortier :

10 kg de MORTIER A MAÇONNER + 1,2 l d'eau.

25 kg de MORTIER A MAÇONNER + 3 l d'eau.

Dans une auge propre, verser d'abord l'eau claire puis ajouter progressivement le mortier selon les quantités indiquées. Malaxer manuellement à la truelle ou à l'aide d'un malaxeur électrique jusqu'à obtention d'une pâte homogène et sans grumeaux.

Temps d'utilisation du mélange : 2 h environ.

Application : épaisseur d'application : 1 à 4 cm.

Séchage complet : 24 h.

Performances mécaniques optimales : après 28 jours.

Températures d'application comprises entre +5°C et +30°C.

Ne pas utiliser ce produit sur un support à base de plâtre.

Ne pas exécuter de travaux sous la pluie ou en plein soleil.

NETTOYAGE


Nettoyage des outils : à l'eau.

CONSOMMATION20kg/m²/cm**CONSERVATION**

12 mois dans son emballage d'origine fermé et entreposé au sec.

CONDITIONNEMENTS

Code	UC	PCB	GENCOD
30128930	SAC PAPIER 10 kg	2	3549210027911
30128931	SAC PAPIER 25 kg	1	3549210027928

SECURITE

Pour plus de détails, consulter la
fiche de données de sécurité sur la base www.quick-fds.com.

Les préconisations de mise en œuvre sont définies par rapport à des standards moyens d'utilisation. Elles sont à respecter impérativement mais ne dispensent pas d'essais préalables, notamment en cas de première utilisation et/ou de contraintes particulières du support, du chantier ou du milieu. Consulter nos fiches de données de sécurité pour les précautions d'emploi.