


JOINT CSC®



CSC®
pour chauffage
air, huile, fuel

Fibres synthétiques + liant élastomère nitrile

LIMITES D'UTILISATION (valeurs non associées)

- Température maxi. 180 °C
- Température en continu 120 °C
- Température mini. - 150 °C
- Pression 40 bar

QUALITÉS

- Bon serrage mécanique.

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

- Densité : 1,70 g/m³
- Compressibilité ASTM F 36 J : 10 %
- Reprise élastique ASTM F 36 J : 50 %
- Perméabilité aux gaz DIN 3535 : 0,08 mg/s.m

