



Foret disponible du
Ø 3 au Ø 30 mm
Lt 60 à 220 mm

FORET A BOIS Autocentreur

CORPS DU FORET

- Type d'acier : Acier au carbone (C45)
- Dureté : 45/50Hrc
- Traitement : trempe + revenu
- Procédé de fabrication : taillage par meulage


CARACTERISTIQUES

- Affûtage à la meule par CN
- Tolérance sur diamètre : h12
- Listel rectifié
- Pointe de centrage


MATERIAUX PERCES



Bois



Stratifié



Aggloméré



Bois tendre



Bois dur

+ Evacuation rapide des copeaux

+ Perçage débouchant ou non