


FIL FOURRÉ SANS GAZ E71T-8



Fil fourré sans protection gazeuse pour le soudage des aciers non alliés.
Soudage MIG toutes positions. Utilisable en extérieur sur chantier.
Bonne résistance à basse température. Bonne résistance aux fissures.
Destiné au soudage d'acier de construction d'usage général.

NORMES & CLASSIFICATION	
NF EN ISO 17632-A	AWS A5.20
T 38 2 Y	E71T-8

PRINCIPALE HOMOLOGATION


ANALYSE CHIMIQUE TYPE %						
C	Si	Ni	Cu	Mn	P	S
0.07	0.07	0.25	0.15	0.60	0.012	0.009

Caractéristiques Mécaniques Types				
Rp (Mpa)	Rm (Mpa)	A %	KW (J)	t °C
440	520	25	50	-30

Téléchargez nos certificats 3.1 et 2.2 sur www.britsoud.com