

FONTES GRISES

∅	QUANTITÉ	ESC	RÉF.
2,5	10 élect	650740	244 2510
3,2	5 élect	650741	244 3205

Electrode base Nickel.

Soudage et réparation des pièces en fonte, déposant un alliage à haute teneur en nickel. Excellente soudabilité.

► *Assemblage et réparation des vieilles fontes, des*

fontes grises (GG) et des fontes à graphite sphéroïdal

(GGG).

► *Bâtis de machines, blocs moteurs, etc..*

NORME AWS

AWS A5.15: E Ni-CI

RÉSISTANCE TRACTION (Rm)

>250 MPa

LIMITE D'ÉLASTICITÉ (Rp 0,2)

>200 MPa

ALLONGEMENT (A5%)

>3%

DURETÉ

HV30 ~ 100

