

AMENDEMENT MINERAL BASIQUE
norme NFU 44001



Aspect	Bille
Présentation	Granulé
Finesse	97% passant au tamis de 125µm 80% passant au tamis de 80µm 50% passant au tamis de 25µm
Calcium Magnésium	54% de CaO total
Valeur neutralisante	56 [ou équivalent 33 OH-]
Solubilité Carbonique	70 action moyennement rapide
Densité	1.2

Conditionnement : vrac ou big bag
Son usage principal est pour la correction du pH du sol.
Les quantités s'étudient en fonction des besoins du sol. Utilisation usuelle : environ 1 tonne à l'hectare
Stocker à l'abri de l'humidité
Sécurité : se conformer à la fiche de données sécurité