



Choxyde 92-1

Norme NF U-44001

- ▶ Provenance : SAINT PIERRE-LA-COUR (53), VAIGES (53)

- ▶ Dénomination : AMENDEMENT MINERAL BASIQUE
Amendement de classe III type Chaux vive calcique

- ▶ Teneur : 92% CaO sous forme d'oxyde, soit 65,70% Ca total
1% MgO sous forme oxyde, soit 0,60% Mg total

- ▶ Valeur neutralisante : 93 eq CaO

- ▶ Solubilité carbonique : 100%

- ▶ Granulométrie : Broyée 0/2 mm
Calibrée 2/8 mm

- ▶ Densité : 0.90 (calibrée) à 1 (broyée)

- ▶ Conditionnement : Vrac (benne, citerne)
Big-bags 600kg et 1000kg
Sacs 25 et 35kg sur palettes perdues housées