

国連勧告試験 結果 1

Test Result of UN Recommendations Part 1

機種名/Sony Model Name	LIPW008		
使用セル/Cell Model Name	US18650VTC5	構成/Configuratio	2P5S
試験場所/Test Company	ソニーエナジー・デバイス 株式会社 郡山事業所		
住所/ Address	〒963-0531 福島県郡山市日和田町高倉下杉下1-	電話/Tel	+81-24-958-3811
試験室/Test Room	安全性試験室/野外試験室	試験期間/Test Dates	2013/06/25~2013/07/23 (T6:2013/06/24~06/24)
判定基準/Criterion	UN Manual of Tests and Criteria Rev5, Part III, sub-section 38.3		

試験名称/Test Name		T1: 高度シミュレーション試験 Altitude Simulation						
番号 No.	サンプル状態 Conditions	試験前/Before		試験後/After		質量減少率 / Mass Loss <0.1%以下>	OCV維持率/ Residual OCV 90%以上	現象確認/ Occurrence
		Mass(g)	OCV (V)	Mass(g)	OCV (V)			
1	初回サイクル 満充電/ First cycle, fully charged	629.2	20.64	629.2	20.62	0.00	99.9	N
2		629.5	20.63	629.5	20.62	0.00	100.0	N
3		629.1	20.63	629.1	20.62	0.00	100.0	N
4		629.2	20.63	629.2	20.62	0.00	100.0	N
5	50回サイクル 満充電/ After 50 cycles, fully charged	628.9	20.73	628.9	20.70	0.00	99.9	N
6		628.9	20.74	628.9	20.71	0.00	99.9	N
7		629.2	20.74	629.2	20.71	0.00	99.9	N
8		628.9	20.74	628.9	20.71	0.00	99.9	N

試験名称/Test Name		T2: 温度試験 Thermal						
番号 No.	サンプル状態 Conditions	試験前/Before		試験後/After		質量減少率 / Mass Loss <0.1%以下>	OCV維持率/ Residual OCV 90%以上	現象確認/ Occurrence
		Mass(g)	OCV (V)	Mass(g)	OCV (V)			
1	初回サイクル 満充電/ First cycle, fully charged	629.2	20.62	629.2	20.48	0.00	99.3	N
2		629.5	20.62	629.5	20.48	0.00	99.3	N
3		629.1	20.62	629.1	20.48	0.00	99.3	N
4		629.2	20.62	629.2	20.47	0.00	99.3	N
5	50回サイクル 満充電/ After 50 cycles, fully charged	628.9	20.70	628.9	20.53	0.00	99.2	N
6		628.9	20.71	628.9	20.55	0.00	99.2	N
7		629.2	20.71	629.2	20.54	0.00	99.2	N
8		628.9	20.71	628.9	20.55	0.00	99.2	N

試験名称/Test Name		T3: 振動試験 Vibration						
番号 No.	サンプル状態 Conditions	試験前/Before		試験後/After		質量減少率 / Mass Loss <0.1%以下>	OCV維持率/ Residual OCV 90%以上	現象確認/ Occurrence
		Mass(g)	OCV (V)	Mass(g)	OCV (V)			
1	初回サイクル 満充電/ First cycle, fully charged	629.2	20.48	629.2	20.47	0.00	100.0	N
2		629.5	20.48	629.5	20.47	0.00	100.0	N
3		629.1	20.48	629.1	20.47	0.00	100.0	N
4		629.2	20.47	629.2	20.42	0.00	99.8	N
5	50回サイクル 満充電/ After 50 cycles, fully charged	628.9	20.53	628.9	20.48	0.00	99.8	N
6		628.9	20.55	628.9	20.54	0.00	100.0	N
7		629.2	20.54	629.2	20.53	0.00	100.0	N
8		628.9	20.55	628.9	20.54	0.00	100.0	N

質量減少率/ Mass Loss (%)	<input type="checkbox"/> 電池質量 ≤ 1g: 0.5%以下 <input type="checkbox"/> 1g < 電池質量 ≤ 5g: 0.2%以下 <input checked="" type="checkbox"/> 5g < 電池質量 : 0.1%以下
現象/Occurrence	破断:R <Rupture> 発火:F <Fire> 破裂:D <Disassembly> 弁作動:V <Venting> 漏液:L <Leakage> 異常なし:N <No rupture, No fire, No disassembly, No venting, No leakage>

国連勧告試験 結果 2

Test Result of UN Recommendations Part 2

試験名称/Test Name		T4: 衝撃試験 Shock						
番号 No.	サンプル状態 Conditions	試験前/Before		試験後/After		質量減少率 / Mass Loss <0.1%以下>	OCV維持率 / Residual OCV 90%以上	現象確認 / Occurrence
		Mass (g)	OCV (V)	Mass (g)	OCV (V)			
1	初回サイクル 満充電/ First cycle, fully charged	629.2	20.47	629.2	20.47	0.00	100.0	N
2		629.5	20.47	629.5	20.47	0.00	100.0	N
3		629.1	20.47	629.1	20.47	0.00	100.0	N
4		629.2	20.42	629.2	20.41	0.00	100.0	N
5	50回サイクル 満充電/ After 50 cycles, fully charged	628.9	20.48	628.9	20.48	0.00	100.0	N
6		628.9	20.54	628.9	20.54	0.00	100.0	N
7		629.2	20.53	629.2	20.53	0.00	100.0	N
8		628.9	20.54	628.9	20.54	0.00	100.0	N
質量減少率 / Mass Loss (%)		<input type="checkbox"/> 電池質量 ≤ 1g: 0.5%以下 <input type="checkbox"/> 1g < 電池質量 ≤ 5g: 0.2%以下 <input checked="" type="checkbox"/> 5g < 電池質量 : 0.1%以下						
現象/Occurrence		破断:R <Rupture> 発火:F <Fire> 破裂:D <Disassembly> 弁作動:V <Venting> 漏液:L <Leakage> 異常なし:N <No rupture, No fire, No disassembly, No venting, No leakage>						

試験名称/Test Name		T5: 外部短絡試験 External Short Circuit					
番号 No.	サンプル状態 Conditions	最大表面温度 / Max. Surface Temperature (°C) 170°C ≥	現象確認 / Occurrence	番号 No.	サンプル状態 Conditions	最大表面温度 / Max. Surface Temperature (°C) 170°C ≥	現象確認 / Occurrence
1	初回サイクル 満充電/ First cycle, fully charged	64.4°C	N	5	50回サイクル 満充電/ After 50 cycles, fully charged	64.7°C	N
2		63.7°C	N	6		65.2°C	N
3		64.0°C	N	7		62.8°C	N
4		64.5°C	N	8		63.2°C	N
現象/Occurrence		破断:R <Rupture> 発火:F <Fire> 破裂:D <Disassembly> 異常なし:N <No rupture, No fire, No disassembly>					

試験名称/Test Name		T6: 衝突試験 Impact					
番号 No.	サンプル状態 Conditions	最大表面温度 / Max. Surface Temperature (°C) 170°C ≥	現象確認 / Occurrence	番号 No.	サンプル状態 Conditions	最大表面温度 / Max. Surface Temperature (°C) 170°C ≥	現象確認 / Occurrence
1	初回サイクル 50%充電(広面) / First cycle, 50% charged (wide surface)	160°C以下*	N	6	初回サイクル 50%充電(狭面) / First cycle, 50% charged (narrow surface)	—	—
2		160°C以下*	N	7		—	—
3		160°C以下*	N	8		—	—
4		160°C以下*	N	9		—	—
5		160°C以下*	N	10		—	—
現象/Occurrence		発火:F <Fire> 破裂:D <Disassembly> 異常なし:N <No fire, No disassembly>					

試験名称/Test Name		T7: 過充電 Overcharge					
番号 No.	サンプル状態 Conditions	現象確認 / Occurrence		番号 No.	サンプル状態 Conditions	現象確認 / Occurrence	
1	初回サイクル 満充電/ First cycle, fully charged	N		5	50回サイクル 満充電/ After 50 cycles, fully charged	N	
2		N		6		N	
3		N		7		N	
4		N		8		N	
現象/Occurrence		発火:F <Fire> 破裂:D <Disassembly> 異常なし:N <No fire, No disassembly>					


試験名称/Test Name		T8: 強制放電 Forced Discharge	
対象外/Not Applicable			

* Temperature Measurement by Thermolabel

国連勧告試験 梱包結果

Test Result of UN Recommendations for Package

試験場所/ Test Company	ソニーエナジー・デバイス 株式会社 郡山事業所				
住所/ Address	〒963-0531 福島県郡山市日和田町高倉下杉下1-1	電話/ Tel	+81-24-958-3811		
試験室/ Test Room	オクト産業㈱評価室	試験期間/ Test Dates	2011/08/04~2011/08/09	試験番号/ Test No	LP-1108-001
機種名/ Sony Model Name	LIPW005MKPC(J)		梱包入り数/ Quantity	10 pcs	
使用セル/ Cell Model Name	US18650VT3	構成/ Configuration	2P5S	梱包製造所/ Package Factory	SEW
包装等級/ Packing Group	等級II / Packing Group Number II				
寸法・質量/ Dimensions and Gross Weight	長辺/Length (L)	短辺 /Wide (W)	高さ/Height (H)	質量 /Gross Weight (kg)	
	420 mm	160 mm	140 mm	7 kg	

落下試験/Drop Test				
試験設備	DT-100B			
試験条件/ Test condition	落下高さ /Drop height	1.2m	試験結果 /Occurrence	
落下姿勢(方向)/ Five (one for each drop) 	1回目の落下試験	底面を水平に/ flat on the bottom	著しい破損なし/ No Leakage, No damage liable to affect	
	2回目の落下試験	天面を水平に/ flat on the top	著しい破損なし/ No Leakage, No damage liable to affect	
	3回目の落下試験	長側面を水平に/ flat on the long side	著しい破損なし/ No Leakage, No damage liable to affect	
	4回目の落下試験	短側面を水平に/ flat on the short side	著しい破損なし/ No Leakage, No damage liable to affect	
	5回目の落下試験	コーナー(角)※/ on a corner	著しい破損なし/ No Leakage, No damage liable to affect	
※コーナー: 容器が最も破損を受ける方向を選択				
判定基準/ Criterion	外装容器及び袋の場合、外装容器の最も外側の層に輸送中の安全を脅かすようないかなる破損が生じてはならない。		判定/ Judgment	合格/OK

積み重ね試験/Stacking Test				
試験条件/Test condition	No	試験結果 /Occurrence		
3mの想定段数算出/ Equivalent package number stacked up 3m	22 段	1	漏洩・破損・歪みなし/ No leakage, No distortion, No	
試験荷重値算出/ Examination load calculation value	147 kg	2	漏洩・破損・歪みなし/ No leakage, No distortion, No	
試験荷重値/Weight Load	150 kg	3	漏洩・破損・歪みなし/ No leakage, No distortion, No	
判定基準/ Criterion	試供品は漏洩があつてはならない。試供品は、輸送の安全性を損なうような劣化、又はその強度を減じたり、又は輸送物の積み重ねを不安定にするような歪みが生じてはならない。		判定/ Judgment	合格/OK

K. Miyota
 Koichi Miyota
 Quality Assurance Department
 Sony Energy Devices Corporation



総合判定
合格/OK