

Produktdatenblatt

Weißöl Sorte P 445

<u>Eigenschaften</u>	<u>Norm</u>	<u>Dimension</u>	<u>Produktdaten</u>
Farbe	ASTM D 156		ca. 22 - 30
Dichte bei 15°C	DIN 51757	g/cm ³	ca. 0,845 -0,860
Brechzahl bei 20°C	DIN 51423 B.2		ca. 1,4694
Flammpunkt COC	DIN EN ISO 2592	°C	ca. 170 - 250
Pourpoint	ASTM 5985	°C	ca. - 15
Kin. Viskosität bei 20°C	DIN 51 562 T.1	mm ² /s	ca. 36,1
Kin. Viskosität bei 40°C	DIN 51 562 T.1	mm ² /s	ca. 14,0 - 17,5
Kin. Viskosität bei 100°C	DIN 51 562 T.1	mm ² /s	ca. 3,5
Brechungsindex bei 20°C	DIN 51423-02		ca. 1,4694
Typische Kohlenstoffverteilung	DIN 51378-U		
C _A		% w/w	0
C _N		% w/w	34
C _P		% w/w	66
Reinheit	FDA 178.3620 B		entspricht

Diese Produktinformation dient lediglich der allgemeinen Darstellung der Produktparameter und stellt keine Zusicherung von Eigenschaften dar. Diese Information und die darin enthaltenen Daten, wurden sorgfältig zusammengestellt und sind zum Zeitpunkt der Drucklegung als zutreffend anzusehen. Für ihre Aktualität, Vollständigkeit, Qualität sowie Richtigkeit können wir dennoch keinerlei Gewähr oder Zusicherung übernehmen. PARAFLUID übernimmt keinerlei Haftung oder Verantwortung insbesondere für den Fall, dass unsere Produkte falsch, ohne die notwendigen Vorsichtsmaßnahmen, entgegen Empfehlungen oder zweckentfremdet angewendet werden bzw. eingesetzt werden sowie für mit der Natur der Stoffe verbundene Gefahren. Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen in der jeweils aktuellen Fassung.

Revision: 01.2017

PARAFLUID GmbH
Schloßstraße 8c
22041 Hamburg
Germany

Phone: +49 40 63704 00
Fax: +49 40 63704 100
Mail: info@parafluid.eu
Website: www.parafluid.eu

