

## Formel-Pro Goldband extra dünn

### Produkt

Formel-Pro Goldband extra dünn ist ein Präzisions-Abdeckklebeband aus japanischem Glattpapier sowie einem gleichmäßigen Überzug aus Acrylkleber zum Abkleben von randscharfen Kanten auf glatten und leicht rauen Untergründen. Formel-Pro Goldband extra dünn eignet sich ausgezeichnet für Präzisionsmalerarbeiten bei hohen und niedrigen Temperaturen und ist sowohl im Außen- als auch im Innenbereich einsetzbar.



### Artikel

Artikel-Nr.	EAN	Größe/Gebinde
1945499	4333144067452	25 mm x 50 m
1945500	4333144067469	38 mm x 50 m



### Anwendung

- Abdeckung mit klarer Linienführung beim Malern
- Geeignet für sowohl Pinsel-, Roller- als auch Sprayauftrag. Trocknet bei Raumtemperatur
- Ideal für die Verwendung mit Farben auf Wasserbasis
- Abdeckklebeband für den Nachrüstmarkt der Automobilindustrie (gute Klebeeigenschaften auf Formteilen aus Gummi)
- Abdeckklebeband für mehrere Schichten (verschiedene Schichten unterschiedlicher Farben) ohne Farbanhäufungen

### Eigenschaften

- UV-echt bis zu 30 Tagen.
- Temperaturbeständigkeit bis 100 °C (60')
- Widerstandsfähig gegen milde Chemikalien, Lacke, Lösungen und Wasser
- In hohem Grade beständig für Gebrauch in der Automobil- und Industrie
- Lässt den Farbuntergrund intakt
- Ausgezeichnete Abscherfestigkeit und Haltekraft
- Ausgezeichnete Abzugsfähigkeit
- Glatte und kontrollierte Abwicklung
- Saubere Entfernung bei Raumtemperatur
- Kann mit allen Farben, Lasuren und Lacken verwendet werden
- Kein Unterlaufen von Farben und Lasuren

### Lieferform

Rollengröße	25 mm x 50 m	38 mm x 50 m
Kartoninhalt	36 Rollen	24 Rollen
Farbe	Gold	Gold
Kern	76 mm Pappe	76 mm Pappe

### Lagerung

Die Rollen sollten flach auf ihren Schnittkanten im Originalkarton gelagert werden. Das Produkt muss vor Staub, Hitze, Feuchtigkeit, direktem Sonnenlicht sowie vor Lösungsmitteldämpfen geschützt werden. Lagertemperatur zwischen +15 °C und +25 °C. Unter diesen Umständen beträgt die Lagerfähigkeit des Klebebands in gemäßigten Klimazonen mindestens 1 Jahr.

# Formel-Pro Goldband extra dünn

## Technische Daten

Technische Daten	Nennwert	Einheit	Testverfahren
Haftung auf Stahl	1,4	N/cm	AFERA 5001
Temperaturbeständig bis	100 (60 Minuten)	°C	INTERNAL
Zugfestigkeit	30	N/cm	AFERA 5004
Gesamtstärke	85	µm	AFERA 5006
UV-beständig	90	Tage	INTERNAL

## Hinweis

- Der Untergrund sollte sauber, trocken und frei von Staub, Fett, Öl sowie anderen Verunreinigungen sein.
- Um die besten Resultate zu erzielen, bitte das Klebeband gleich nach dem Farbauftrag langsam und konstant in einem 45°-Winkel abziehen.

Unsere Gebrauchsanweisungen, Verarbeitungsrichtlinien, Produkt- oder Leistungsangaben und sonstigen technischen Aussagen sind nur allgemeine Richtlinien; sie beschreiben nur die Beschaffenheit unserer Produkte (Werteangaben / -ermittlung zum Produktionszeitpunkt) und Leistungen und stellen keine Garantie dar. Wegen der Vielfalt der Anwendungsmöglichkeiten des einzelnen Produkts und der jeweiligen besonderen Gegebenheiten (z.B. Verarbeitungsparameter, Materialeigenschaften etc.) obliegt dem Anwender die eigene Erprobung; unsere anwendungstechnische Beratung in Wort, Schrift und Versuch ist unverbindlicher Art.