Formel-Pro
So bauen Profis.

Formel-Pro Armierungsgewebe Universal

Produkt
Formel-Pro Armierungsgewebe Universal ist ein alkalibeständiges, universell einsetzbares Gewebe mit einer Maschenweite von 6 x 6 mm und einem Flächengewicht von ca. 115 g/m².

Artikel

Artikel-Nr.	EAN	Gebinde	Paletteninhalt
2175760	4333144075266	1 m x 50 m Rolle	34 Rollen
1772155	4333144002170	0,5 m x 50 m Rolle	60 Rollen
1772156	4333144002187	0,33 m x 50 m Rolle	90 Rollen

Anwendung
Universell einsetzbares Armierungsgewebe für Grundputze im Innen- und Außenbereich (nicht für WDVS), auch für Bitumendickbeschichtungen, Fußbodenheizungen und Nasszellenbereiche geeignet.

Eigenschaften
- Alkalibeständig
- Weichmacherfrei
- Schiebe- und zugfest

Lieferform
Rolle einzeln in Folie verpackt.

Lagerung
Rollen stehend in trockenen Räumen bei -10 °C bis +50 °C lagern. Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen.

Technische Daten

Materialtechnische Daten	Klassifizierung
Flächengewicht	115 g/m² (+/- 5 % nach DIN EN 12127)
Maschenweite	6 x 6 mm
Reißfestigkeit ▪ Im Anlieferungszustand ▪ Nach Lagerung in Alkalilösung	 Kette ≥ 1300 N/5 cm, Schuss ≥ 1400 N/5 cm min. 50 % der Festigkeit des Anlieferungszustands
Material	E-Glas
Farbe	Weiß

Verarbeitung
Bei Innen- und Außenputzarbeiten das Armierungsgewebe vollflächig, falten- und blasenfrei im oberen Drittel des noch offenen Grundputzes einlegen und planspachteln. Materialwechsel und Übergänge im Putzgrund mindestens 20 cm, Gewebestöße mindestens 10 cm überlappen.
An Wandöffnungen ist eine zusätzliche Diagonalarmierung vorzunehmen.

Besondere Hinweise
Allgemeingültige Normen und Regelwerke sowie Verarbeitungsrichtlinien bzw. Technische Merkblätter der jeweiligen Putzhersteller sind einzuhalten.

Unsere Gebrauchsanweisungen, Verarbeitungsrichtlinien, Produkt- oder Leistungsangaben und sonstigen technischen Aussagen sind nur allgemeine Richtlinien; sie beschreiben nur die Beschaffenheit unserer Produkte (Werteangaben / -ermittlung zum Produktionszeitpunkt) und Leistungen und stellen keine Garantie dar. Wegen der Vielfalt der Anwendungsmöglichkeiten des einzelnen Produkts und der jeweiligen besonderen Gegebenheiten (z.B. Verarbeitungsparameter, Materialeigenschaften etc.) obliegt dem Anwender die eigene Erprobung; unsere anwendungstechnische Beratung in Wort, Schrift und Versuch ist unverbindlicher Art.

BayWa AG, Arabellastraße 4, 81925 München | www.formel-pro.de