Formel-Pro
So bauen Profis.

Formel-Pro Armierungsgewebe VWS 160 g/m²

Produkt

Formel-Pro Armierungsgewebe VWS ist ein alkalibeständiges Gewebe für den Vollwärmeschutz mit einer Maschenweite vom 4 x 4 mm und einem Flächengewicht von ca. 160 g/m² geprüft nach ETAG 004

Artikel

Artikel-Nr.	EAN	Farbe	Gebinde	Paletteninhalt
2075728	4333144070049	Gelb	1,1 x 50 m Rolle	30 Rollen
2075729	4333144070056	Rot	1,1 x 50 m Rolle	30 Rollen
2075730	4333144070063	Weiß	1,1 x 50 m Rolle	30 Rollen

Anwendung

Armierungsgewebe zur Ausbildung der Flächenarmierung in WDV-Systemen. Auch geeignet für die flächige Instandsetzung gerissener Putze an Fassaden gemäß WTA-Merkblatt 2-4 Ausgabe: 08.2014/D. Zur Sanierung von putz- und ausführungsbedingten Rissen und Rissursachen aus dem unmittelbaren Putzgrund.

Eigenschaften

- Alkalibeständig
- Weichmacherfrei
- Schiebefest und hoch zugfest
- Geprüft nach ETAG 004

Lieferform

Rolle einzeln in Folie verpackt.

Lagerung

Rollen stehend in trockenen Räumen bei -10 °C bis +50 °C lagern. Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen.

Technische Daten

Materialtechnische Daten	Klassifizierung
Flächengewicht	160 g/m² (+/- 5 % nach DIN EN 12127)
Maschenweite	4 x 4 mm
Reißfestigkeit	
▪ Im Anlieferungszustand	Kette ≥ 2100 N/5 cm, Schuss ≥ 2100 N/5 cm
▪ Nach Lagerung in Alkalilösung	min. 50 % der Festigkeit des Anlieferungszustands
Material	E-Glas

Formel-Pro
So bauen Profis.

Formel-Pro Armierungsgewebe VWS 160 g/m²

Verarbeitung

Das Armierungsgewebe vollflächig, falten- und blasenfrei im oberen Drittel der noch offenen Armierungsmasse einlegen und planspachteln. An den Gewebestößen ist eine Überlappung von mindestens 10 cm einzuhalten. An Gebäudeöffnungen (z. B. Fenster und Türen) ist eine zusätzliche diagonal verlaufende Verstärkung durch Gewebepfeile bzw. Sturzeckwinkel vorzunehmen. Besonders geeignet für das Verspachteln von Formel-Pro Klebe- und Armierungsmörtel.

Besondere Hinweise

Allgemeingültige Normen und Regelwerke sowie Verarbeitungsrichtlinien bzw. Technische Merkblätter der jeweiligen WDV-Systemhalter sind einzuhalten.

Unsere Gebrauchsanweisungen, Verarbeitungsrichtlinien, Produkt- oder Leistungsangaben und sonstigen technischen Aussagen sind nur allgemeine Richtlinien; sie beschreiben nur die Beschaffenheit unserer Produkte (Werteangaben / -ermittlung zum Produktionszeitpunkt) und Leistungen und stellen keine Garantie dar. Wegen der Vielfalt der Anwendungsmöglichkeiten des einzelnen Produkts und der jeweiligen besonderen Gegebenheiten (z.B. Verarbeitungsparameter, Materialeigenschaften etc.) obliegt dem Anwender die eigene Erprobung; unsere anwendungstechnische Beratung in Wort, Schrift und Versuch ist unverbindlicher Art.

BayWa AG, Arabellastraße 4, 81925 München | www.formel-pro.de