## **Valut air KB-I Patch**

### Klebepflaster innen



#### **Produkt**

Valut air KB-I Patch ist ein dimensionsstabiles Spezial-Papierklebeband mit extrem hoher Klebkraft. Die Klebepflaster mit einer Abmessung von 180 x 180 mm sind durch einen umlaufenden Fingerlift leicht einzeln ablösbar. Mit dem Valut air KB-I Patch können luftdichte Schichten gemäß DIN 4108-7 hergestellt werden. Klebeband nach DIN 4108-11.

Art. Nr.	EAN	Artikelbezeichnung			
1983085	4333144067919	Valut air KB-I Patch 180 x 180 mm			

### **Anwendung**

- Luftdichte Verklebung und Abdichtung von Einblaslöchern von OSB Platten und Dampfbremsfolien sowie Luftdichtheitsfolien für die Anwendung nach DIN 4108-7.
- Reparatur und Verklebung von:
  - ✓ Kraftpapieren ohne Wachsbeschichtung
  - ✓ Alu-Bahnen, PP-Vliesen
  - ✓ Hartem und schlagzähem Kunststoff (Rohre, Fenster)







#### Lieferform

200 Stück Klebepflaster pro Rolle, Kartoninhalt 1 Rolle

#### Lagerung

Trocken und UV-geschützt bei +5 °C bis +25 °C lagern.

#### **Technische Daten**

Eigenschaften	Prüfung	Einheit	Wert
Material			Spezialpapier mit Polyethylenfolie befilmt
Kleber			Polyacrylat-Haftkleber
Gesamtdicke	DIN EN 1942	mm	0,35
Reißkraft	DIN EN 14410	N/mm	≥150/25
Dehnung	DIN EN 14410	%	3 bis 5 in Längsrichtung
Klebkraft	DIN EN ISO 29862	N/mm	≥40/25
Luftdicht	gemäß DIN 4108-7		
Dauerhaftigkeit	nach DIN 4108-11		bestanden
Temperaturbereich		°C	-40 bis +80
Zertifizierungen	EMICODE		EC1 <sup>PLUS</sup> , sehr emissionsarm
Farbe			Gelb
Besonderheiten			hervorragende Alterungsbeständigkeit, auch bei tiefen Temperaturen gut zu verarbeiten

### Verarbeitung

- Bei +5 °C bis +40 °C (Temperatur der zu verklebenden Oberflächen) und zwischen 0 bis 95 % relative Luftfeuchte, nicht kondensierend.
- Zu verklebende Oberflächen müssen frei von Trennmitteln, wie Fetten, Ölen, Tensiden, Schmutz und Staub sein und sind ggf. vorab zu reinigen.
- MDF-Platten müssen zur Verklebung mit Valut air Primer 1000 vorbehandelt werden.

24.04.2023 Seite 1 von 3

# **Valut air KB-I Patch**

Klebepflaster innen



Systemzubehör

Systemzubehör								
Haftgrund	Klebe- und	d Dichtmitte	el					
	Valut air	Valut air	Valut air	Valut air	Valut air	Valut air	Valut air	Valut air
	KB-I/Patch	KB-DI	KB-A 60	KB-A 150	KB-P 120	BD 80	AK-1310/600	AK-A
Verklebung der Valut	Dampfbren	nsen und V	alut Dachb	ahnen				
Valut air KM -5 vario	√√	√√			<b>√</b> √	√√	<b>√</b> √	2)
Valut air KM vario Extra	√√	√√			√√	√√	√√	2)
Valut air DB 100	✓	√√			√√	✓ ✓	√√	
Valut air DB 2	√√	√√			√√	√√	√√	2)
Valut air DB 5 SK	√√	√√			√√	✓ ✓	√√	2)
Valut Supra 285 SK			√√	<b>√</b> √		✓✓		✓✓
Valut Duro 220G RU			<b>√√</b>	<b>√</b> √		√√		√√
Valut Tekto 130			<b>√</b> √	<b>√</b> √		<b>√</b> √		✓✓
Valut Tekto 150			√√	√√		√√		√√
Randanschlussverkleb	oung auf							
Holzuntergründe,	<b>√</b> √	<b>//</b>			<b>*</b>		<b>√</b>	<b>√</b>
sägerau oder gehobelt					• •		·	
OSB-Platten	<b>√</b> √	√√	<b>√</b> √	<b>√</b> √		<b>√</b>		
Spanplatten	<b>√</b> √	✓ ✓	✓✓	<b>√</b> √		✓		
Holzweichfaserplatten			( < < )	(~~)	( < < )	<b>(</b> ✓✓)		√√
Gipskartonplatten					✓		✓	
Gipsfaserplatten	<b>√</b> 1)	<b>√</b> 1)	<b>√</b> 1)	<b>√</b> 1)	<b>√</b> √		√√	
Mauerwerk, verputzt	<b>√</b> 1)	<b>√</b> 1)	<b>√</b> 1)	<b>√</b> 1)	√√	√√	√√	✓ ✓
Putz/Mörtel	<b>√</b> 1)	<b>√</b> 1)	<b>√</b> 1)	<b>√</b> 1)	√√	√√	√√	✓ ✓
Beton, glatt, trocken und staubfrei	✓	✓			<b>//</b>	<b>/ /</b>	11	<b>/</b> /
Beton, rau, trocken und staubfrei					<b>//</b>	<b>//</b>	<b>√</b> √	<b>//</b>
Bauteile aus PVC und PE	✓	<b>√√</b>	<b>//</b>	<b>//</b>		<b>//</b>		
Metalle, korrosions-, fett und staubfrei	<b>/</b> /	<b>//</b>	<b>//</b>	<b>//</b>		<b>√</b> √		
Bitumen (auf Trägerlage)	✓	✓	<b>✓</b>	<b>√</b>				
Durchdringungen								
Elektroleitungen		✓	✓	✓		√√	✓	
Rohre, Rohrleitungen		✓	✓	✓		√√		
Sparren, Pfetten, Kehlbalken	<b>//</b>	<b>/</b> /	<b>//</b>	<b>*</b>		<b>/ /</b>	<b>✓</b>	<b>√</b>
Anwendung für den A	\ußenbereic	h						
Geeignet für			<b>√</b> √	<b>√</b> √		<b>√</b> √		<b>√</b> √
Außenanwendungen			·			•		

24.04.2023 Seite 2 von 3

## Valut air KB-I Patch

## Klebepflaster innen



- ✓ ✓ empfohlen
- ✓ möglich
- () vorher primern
- 2) nur die Vliesseite kann verklebt werden
- aufgrund der vielen Putzsorten ist eine örtliche eigenverantwortliche Prüfung vorzunehmen (durch den Anwender)

### Hinweise

Die Werte unterliegen Toleranzen. Ohne Angabe gilt die branchenübliche Toleranz gemäß Norm, Material und Eigenschaft.

Unsere Gebrauchsanweisungen, Verarbeitungsrichtlinien, Produkt- oder Leistungsangaben und sonstigen technischen Aussagen sind nur allgemeine Richtlinien; sie beschreiben nur die Beschaffenheit unserer Produkte (Werteangaben / -ermittlung zum Produktionszeitpunkt) und Leistungen und stellen keine Garantie dar. Wegen der Vielfalt der Anwendungsmöglichkeiten des einzelnen Produkts und der jeweiligen besonderen Gegebenheiten (z.B. Verarbeitungsparameter, Materialeigenschaften etc.) obliegt dem Anwender die eigene Erprobung; unsere anwendungstechnische Beratung in Wort, Schrift und Versuch ist unverbindlicher Art.