

Valut Nageldichtband

Produktdatenblatt



Produkt

Valut Nageldichtband ist ein kaltselbstklebendes Band, bestehend aus Polyethylschaum mit einseitiger Beschichtung aus Kautschukkleber.

Art. Nr.	EAN	Artikelbezeichnung
1809332	4333144064093	Valut Nageldichtband 60 mm x 30 m x 3 mm



Anwendung

Valut Nageldichtband ist geeignet als Anschluss-Perforationsdichtung für Konterlattungen auf allen Valut Dachbahnen und allen handelsüblichen Unterspann- und Unterdeckbahnen (PES-/PP-Vliesen).

Lieferform

Rolle 30 m, Kartoninhalt 10 Rollen (18 Karton pro Palette = 180 Rollen)

Lagerung

Valut Nageldichtband kann in seiner Originalverpackung bei trockenen und kühlen Bedingungen (20 °C und 50 % rel. Feuchte) gelagert werden.

Technische Daten

Eigenschaften	Prüfung	Wert
Trägermaterial		Phys. quervernetzter PE-Schaum
Klebstoff		Kautschukkleber, lösemittelfrei
Dicke		3,0 mm
Rohdichte	DIN 53420	29 kg/m ³ ±3,5
Zugfestigkeit längs/quer	DIN 53571	0,42/0,34 N/mm ²
Druckverformungsrest 25 %:22 h bei 23 °C	DIN 53572	24 h nach Entl.: 8 %
Wasserdampfdurchlässigkeit	DIN 53122	0,72 g/m ² *24 h
Temperaturbereich		-40 °C bis +80 °C
Wasseraufnahme	DIN 53428	7 Tage <0,6 Vol.-%, 28 Tage <1,0 Vol.-%
Alterungsbeständigkeit		Gut
Wärmeleitfähigkeit: (bei 40 °C)	DIN 52612	0,032 W/(m·K)
Fugenschalldämmmaß	DIN 52210	Von R _{ST,W} = 59 dB
Brandverhalten	DIN 4102	B2 normalentflammbar
Bandbreite		60 mm
Bandlänge		30 m

Die Werte können Toleranzen unterliegen. Ohne Angabe gilt die branchenübliche Toleranz gemäß Norm, Material und Eigenschaft.

Valut Nageldichtband

Produktdatenblatt



Verarbeitung

Die zu verklebenden Untergründe müssen tragfähig, trocken, staub-, klebstoff-, falten- und fettfrei sein. Vor der Verklebung sind die Untergründe zu reinigen und durch Klebetests ist die Haftung zu prüfen. Verklebungen dürfen nicht im stehenden Wasser sein und müssen spannungsfrei sein. Das Valut Nageldichtband ist vollflächig mit ausreichendem Anpressdruck mit der Konterlatte auf dem Untergrund anzupressen. Die Verklebung zwischen Unterspannbahn bzw. Unterdeckbahn darf nicht von Feuchtigkeit unterwandert werden.

Ausführung einseitig klebend

Das Valut Nageldichtband abrollen und auf der Unterspann- bzw. Unterdeckbahn im Bereich der zukünftigen Konterlatte durch starken Druck aufkleben. Die Konterlatte wird direkt auf der Nageldichtung aufgebracht. Die endgültige, mechanische Befestigung findet mittels geeigneter Schrauben bzw. Nägeln durch die Konterlatte auf dem Sparren statt. Auf ausreichenden Anpressdruck ist zu achten. Die Nageldichtung ersetzt keine mechanische Befestigung. Auf Holz und Faseruntergründen wird Endklebkraft nicht mit dem Auftragen erreicht. Hier muss sich das Material erst der Struktur anpassen.

Unsere Gebrauchsanweisungen, Verarbeitungsrichtlinien, Produkt- oder Leistungsangaben und sonstigen technischen Aussagen sind nur allgemeine Richtlinien; sie beschreiben nur die Beschaffenheit unserer Produkte (Werteangaben / -ermittlung zum Produktionszeitpunkt) und Leistungen und stellen keine Garantie dar. Wegen der Vielfalt der Anwendungsmöglichkeiten des einzelnen Produkts und der jeweiligen besonderen Gegebenheiten (z.B. Verarbeitungsparameter, Materialeigenschaften etc.) obliegt dem Anwender die eigene Erprobung; unsere anwendungstechnische Beratung in Wort, Schrift und Versuch ist unverbindlicher Art.