

# Abdeckfolie mit Gewebeband

Position	Menge	Leistungsbeschreibung	Preis	
			EP	GP
X	.... lfm	<p><b>Abdeckfolie mit Gewebeband</b> als Malerband mit extra starkem Naturgummikleber und einer am Rand festgeklebten Gewebefolie zum Abdecken und Abkleben bei sämtliche Maler- und Putzerarbeiten für den Innen- und Außenbereich,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Sortenbezeichnung:</b> Abdeckfolie mit Gewebeband</li> <li>▪ <b>Hersteller:</b> BayWa</li> <li>▪ <b>EAN:</b> 4333144067346<sup>1</sup> / 4333144067353<sup>1</sup></li> <li>▪ <b>Gebinde:</b> 55 cm x 20 m<sup>1</sup> / 110 cm x 20 m<sup>1</sup></li> <li>▪ <b>Lieferform:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Rollengröße: 20 m</li> <li>▪ Folie: Transparent</li> <li>▪ Kartoninhalt: 30 Stück</li> <li>▪ Farbe (Gewebeband): blau</li> <li>▪ Kern: 25 mm Pappe</li> </ul> </li> <li>▪ <b>Lagerung:</b> Die Rollen müssen flach, in ihrer Originalverpackung, vor Staub, Licht, Feuchtigkeit und Lösemitteldämpfen geschützt bei einer Temperatur zwischen +10 °C und +30 °C gelagert werden. Es wird empfohlen, die Rollen innerhalb von maximal 6 Monaten nach dem Herstellungsdatum zu verwenden.</li> <li>▪ <b>Haftung auf Stahl gemäß ASTM D3330:</b> 3,8 N/cm</li> <li>▪ <b>Temperaturbeständig:</b> -10 °C bis +70 °C</li> <li>▪ <b>Dicke PE-Folie / Klebepapier</b> gemäß ADERA 5006: 0,015 / 0,3 mm</li> </ul> <p><b>Die Oberflächen müssen sauber, trocken sowie frei von Staub, Fett, Öl oder sonstigen Verschmutzungen sein.</b></p> <p><b>Der Anwender überprüft die Eignung des Klebebandes durch Vorversuche, speziell die Verträglichkeit mit der Oberfläche und deren Belastbarkeit.</b></p> <p><sup>1</sup> Wahloption</p>		

Unsere Gebrauchsanweisungen, Verarbeitungsrichtlinien, Produkt- oder Leistungsangaben und sonstigen technischen Aussagen sind nur allgemeine Richtlinien; sie beschreiben nur die Beschaffenheit unserer Produkte (Werteangaben / -ermittlung zum Produktionszeitpunkt) und Leistungen und stellen keine Garantie dar. Wegen der Vielfalt der Anwendungsmöglichkeiten des einzelnen Produkts und der jeweiligen besonderen Gegebenheiten (z.B. Verarbeitungsparameter, Materialeigenschaften etc.) obliegt dem Anwender die eigene Erprobung; unsere anwendungstechnische Beratung in Wort, Schrift und Versuch ist unverbindlicher Art.