

# Ansetzbinder

Position	Menge	Leistungsbeschreibung	Preis	
			EP	GP
X	.... m <sup>2</sup>	<p>Gipsgebundener <b>Ansetzbinder</b> zum Ansetzen von Gipsplatten, Gipskartonplatten und Gipskarton-Verbundplatten auf Mauerwerk und Beton gemäß DIN EN 13279-1,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Sortenbezeichnung:</b> Ansetzbinder</li> <li>▪ <b>Hersteller:</b> BayWa</li> <li>▪ <b>CE-Kennzeichnung:</b> FP000022/003</li> <li>▪ <b>Lieferform:</b> 25 kg Papiersack (40 Sack pro Palette = 1.000 kg)</li> <li>▪ <b>Lagerung:</b> Trocken und geschützt, die Lagerzeit sollte 6 Monate nicht überschreiten.</li> <li>▪ <b>Mörtelgruppe gemäß DIN EN 13279-1:</b> A2</li> <li>▪ <b>Körnung:</b> 0 – 0,6 mm</li> <li>▪ <b>Mindestauftragsdicke:</b> 5 mm</li> <li>▪ <b>Druckfestigkeit:</b> &gt; 2,0 N/mm<sup>2</sup></li> <li>▪ <b>Brandverhalten:</b> A1 (nicht brennbar)</li> <li>▪ <b>Wasserbedarf:</b> 12 – 13 Liter/Sack</li> <li>▪ <b>Verarbeitungszeit:</b> ~ 30 Minuten</li> <li>▪ <b>Ergiebigkeit:</b> ~ 22 Liter/Sack (ausreichend für ca. 4 – 5 m<sup>2</sup> Plattenverlegung)</li> </ul> <p><b>Die Untergrund-, Anwendungs- und Verarbeitungshinweise des anliegenden Produktdatenblatts sind zwingend zu beachten.</b></p>		

Unsere Gebrauchsanweisungen, Verarbeitungsrichtlinien, Produkt- oder Leistungsangaben und sonstigen technischen Aussagen sind nur allgemeine Richtlinien; sie beschreiben nur die Beschaffenheit unserer Produkte (Werteangaben / -ermittlung zum Produktionszeitpunkt) und Leistungen und stellen keine Garantie dar. Wegen der Vielfalt der Anwendungsmöglichkeiten des einzelnen Produkts und der jeweiligen besonderen Gegebenheiten (z.B. Verarbeitungsparameter, Materialeigenschaften etc.) obliegt dem Anwender die eigene Erprobung; unsere anwendungstechnische Beratung in Wort, Schrift und Versuch ist unverbindlicher Art.