

Betonkontakt

Position	Menge	Leistungsbeschreibung	Preis	
			EP	GP
X	 m ²	Betonkontakt als rot pigmentierte und alkalibeständige Haftbrücke für glatte und wenig saugende Untergründe (z.B. Beton, GK-Platten, Kalksandstein), ▪ Sortenbezeichnung: Formel-Pro Betonkontakt ▪ Hersteller: BayWa ▪ EAN: 4333144074382* / 4333144074399* ▪ Gebinde: 10 Liter* / 20 Liter* ▪ Lieferform: 10 Liter Kunststoffeimer (30 Eimer pro Palette)* / 20 Liter Kunststoffeimer (24 Eimer pro Palette)* ▪ Lagerung: vor Frost schützen und in original verschlossenen Gebinden min. 12 Monate lagerfähig ▪ Farbe: rot ▪ Dichte gemäß DIN 51757 bei 20°C: 1,40 kg/dm³ ▪ Ergiebigkeit: ca. 0,25 – 0,30 l/m² ▪ Trocknungszeit bei +20°C und 65% Luftfeuchtigkeit: ca. 12 Stunden ▪ Verarbeitungstemperatur: +5°C bis +30°C ▪ Bestandteile: Wasser, Styrolacrylat, Calciumcarbonat, Additive, Konservierungsmittel, Quarzsand, Pigment ▪ Lössemittelgehalt VOC EU-Grenzwert: Produkt enthält max. 30 g/l VOC ; < 5 % (berechnet) ▪ Wasserdicht: nein Die Verarbeitungs-, Anwendungs- und Untergrundhinweise sowie sonstigen Hinweise gemäß des anliegenden Produktdatenblatts sind zwingend zu beachten. *Wahloption		

Unsere Gebrauchsanweisungen, Verarbeitungsrichtlinien, Produkt- oder Leistungsangaben und sonstigen technischen Aussagen sind nur allgemeine Richtlinien; sie beschreiben nur die Beschaffenheit unserer Produkte (Werteangaben / -ermittlung zum Produktionszeitpunkt) und Leistungen und stellen keine Garantie dar. Wegen der Vielfalt der Anwendungsmöglichkeiten des einzelnen Produkts und der jeweiligen besonderen Gegebenheiten (z.B. Verarbeitungsparameter, Materialeigenschaften etc.) obliegt dem Anwender die eigene Erprobung; unsere anwendungstechnische Beratung in Wort, Schrift und Versuch ist unverbindlicher Art.