

# Dichtungsband B2

Position	Menge	Leistungsbeschreibung	Preis	
			EP	GP
X	.... m <sup>2</sup>	<p><b>Einseitig selbstklebender Dichtungsband</b> aus Polyethylenschaumstoff für die Montage von U- und C-Profilen im Trockenbau zur Vermeidung von Schallbrücken im Fugenbereich,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Sortenbezeichnung:</b> Dichtungsband B2</li> <li>▪ <b>Hersteller:</b> BayWa</li> <li>▪ <b>EAN:</b> 4333144000008<sup>1</sup> / 4333144000015<sup>1</sup> / 4333144000022<sup>1</sup> / 4333144000039<sup>1</sup></li> <li>▪ <b>Maße:</b> 30<sup>1</sup> / 45<sup>1</sup> / 70<sup>1</sup> / 95<sup>1</sup> x 3 mm/30 m</li> <li>▪ <b>Lieferform:</b> 30 Stück pro Karton, Paletteninhalt 360 Stück<sup>1</sup> / 20 Stück pro Karton, Paletteninhalt 240 Stück<sup>1</sup> / 12 Stück pro Karton, Paletteninhalt 144 Stück<sup>1</sup> / 10 Stück pro Karton, Paletteninhalt 120 Stück<sup>1</sup></li> <li>▪ <b>Lagerung:</b> trocken, im Originalkarton bei Raumtemperatur 1 Jahr</li> <li>▪ <b>Material:</b> Polyethylenschaum, physikalisch quervernetzt, Hotmeltkleber einseitig</li> <li>▪ <b>Farbe:</b> Anthrazit</li> <li>▪ <b>Abziehfolie:</b> keine, mit sich selbst gewickelt</li> <li>▪ <b>Raumgewicht gemäß ISO-845:</b> 29 kg/m<sup>3</sup> ±5 % Toleranz</li> <li>▪ <b>Temperaturbeständigkeit:</b> -40 °C bis +80 °C</li> <li>▪ <b>Wärmeleitfähigkeit gemäß DIN 52612:</b> 0,032 W/mK bei 0 °C</li> <li>▪ <b>Zugfestigkeit längs/quer gemäß ISO-1926:</b> 790 / 370 kPa</li> <li>▪ <b>Brandverhalten gemäß DIN 4102:</b> B2 (normalentflammbar)</li> <li>▪ <b>Druckverformungsrest 25 % gemäß ISO-1856-C:</b> 0,5 Stunden nach Entlastung 24 %; 24 Stunden nach Entlastung 17,6 %</li> <li>▪ <b>Wasserdampfdurchlässigkeit gemäß ISO-12572:</b> 9,2E -09 kg/m<sup>2</sup>*s (Prüfkörperstärke 5 mm)</li> <li>▪ <b>Wasseraufnahme:</b> 1 % gemäß ISO-2896</li> <li>▪ <b>Fugenschalldämmmaß gemäß DIN 52210:</b> R<sub>ST,W</sub> = 65 dB</li> </ul> <p>Die Anwendungs- und Verarbeitungshinweise des anliegenden Produktdatenblatts sind zwingend zu beachten.</p> <p><sup>1</sup>Wahloption</p>		

Unsere Gebrauchsanweisungen, Verarbeitungsrichtlinien, Produkt- oder Leistungsangaben und sonstigen technischen Aussagen sind nur allgemeine Richtlinien; sie beschreiben nur die Beschaffenheit unserer Produkte (Werteangaben / -ermittlung zum Produktionszeitpunkt) und Leistungen und stellen keine Garantie dar. Wegen der Vielfalt der Anwendungsmöglichkeiten des einzelnen Produkts und der jeweiligen besonderen Gegebenheiten (z.B. Verarbeitungsparameter, Materialeigenschaften etc.) obliegt dem Anwender die eigene Erprobung; unsere anwendungstechnische Beratung in Wort, Schrift und Versuch ist unverbindlicher Art.