

# Fugendeckstreifen Glasgewebe

Position	Menge	Leistungsbeschreibung	Preis	
			EP	GP
X	.... m <sup>2</sup>	<p><b>Einseitig selbstklebender Fugenstreifen aus Glasfasergewebe</b> zur Bewehrung von Fugen,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Sortenbezeichnung:</b> Fugendeckstreifen Glasgewebe</li> <li>▪ <b>Hersteller:</b> BayWa</li> <li>▪ <b>EAN:</b> 4333144002255<sup>1</sup> / 4333144002262<sup>1</sup> / 4333144002279<sup>1</sup></li> <li>▪ <b>Abmessungen:</b> 5 cm x 20 m<sup>1</sup> / 5 cm x 45 m<sup>1</sup> / 5 cm x 90 m<sup>1</sup></li> <li>▪ <b>Lieferform:</b> Paletteninhalt 24 Karton; 60 Rollen pro Karton<sup>1</sup> / 54 Rollen pro Karton<sup>1</sup> / 24 Rollen pro Karton<sup>1</sup></li> <li>▪ <b>Lagerung:</b> trocken, frostfrei und vor Sonnenstrahlung und Hitze geschützt gelagert</li> <li>▪ <b>Material:</b> Glasgewebe</li> <li>▪ <b>Farbe:</b> weiß</li> <li>▪ <b>Dicke:</b> 0,35 mm</li> <li>▪ <b>Flächengewicht:</b> 62,7 g/m<sup>2</sup> ± 2,7 g / m<sup>2</sup></li> <li>▪ <b>Glasanteil:</b> 40 – 45 %</li> <li>▪ <b>Lichte Maschenweite Kette/Schuss:</b> 3 / 2,5 mm</li> <li>▪ <b>Fadenanzahl Kette/Schuss:</b> 3,15 / 3,4 cm</li> <li>▪ <b>Bruchdehnung Kette/Schuss:</b> 222 / 467 N pro 2,54 cm</li> <li>▪ <b>Reißfestigkeit Kette/Schuss:</b> &gt; 450 / &gt; 700 N pro 5 cm</li> </ul> <p><b>Die Anwendungs- und Verarbeitungshinweise des anliegenden Produktdatenblatts sind zwingend zu beachten.</b></p> <p><sup>1</sup> Hier haben Sie eine Auswahlmöglichkeit.</p>		

Unsere Gebrauchsanweisungen, Verarbeitungsrichtlinien, Produkt- oder Leistungsangaben und sonstigen technischen Aussagen sind nur allgemeine Richtlinien; sie beschreiben nur die Beschaffenheit unserer Produkte (Werteangaben / -ermittlung zum Produktionszeitpunkt) und Leistungen und stellen keine Garantie dar. Wegen der Vielfalt der Anwendungsmöglichkeiten des einzelnen Produkts und der jeweiligen besonderen Gegebenheiten (z.B. Verarbeitungsparameter, Materialeigenschaften etc.) obliegt dem Anwender die eigene Erprobung; unsere anwendungstechnische Beratung in Wort, Schrift und Versuch ist unverbindlicher Art.