


# Mosaikfliese Aniara Fog Cream Feinsteinzeug

## Produkt

Die casafino Mosaikfliese Aniara Fog Cream matt ist eine hochwertige, glasierte Bodenfliese die durch ihr universelles und zeitloses Design ein vielfältigen Einsatzbereich bietet.

## Artikel

Artikel-Nr.	EAN	Artikel	
2137141	4333144433004	casafino Mosaikfliese Aniara Fog 5 x 5 x 0,8 cm, rektifizierte Kante Cream matt Netzgröße: 30 x 30 x 0,8 cm	

## Einsatzbereiche

Einsatzbereich im Innen- und Außenbereich für Wohnungs- und Objektbau.

Für alle privaten Wohnbereiche (z. B. Schlaf-, Ess- und Kinderzimmer, Wohnzimmer, Flur, Büro, Küche und Bad) geeignet. Des Weiteren zur Verwendung in gewerblichen Bereichen (z. B. Konferenzräume, Praxiszimmer, Eingangs- und Treppbereiche etc.).

## Eigenschaften



- Neutrale Farben – bietet einen vielfältigen Einsatzbereich
- Universelles und zeitloses Design
- Sichere Nutzung mit Rutschfestigkeitsklasse R10B
- Frostbeständig
- Abriebklasse IV
- Beständig gegen Säuren und Laugen
- Fleckenbeständig
- Für Bodenheizung geeignet

## Lieferform

Format	Stück / Karton	Stück / Palette	kg / Palette
30 x 30 cm	15	360	622,800

## Lagerung

Trocken

# Mosaikfliese Aniara Fog Cream

## Feinsteinzeug

### Technische Daten

	Testverfahren	EN 14411 Gruppe B1a GL	Werksangaben
Wasseraufnahme	EN ISO 10545-3	$E_b \leq 0,5 \%$	$E_b \leq 0,5 \%$
Bruchfestigkeit	EN ISO 10545-4	min. 1300 N	min. 2000 N
Biegefestigkeit	EN ISO 10545-4	min. 35 N/mm <sup>2</sup>	min. 50 N/mm <sup>2</sup>
Abriebfestigkeit	EN ISO 10545-7	Abriebklasse und Anzahl der Umdrehungen	PEI 4 - 2100
Temperaturwechselbeständigkeit	EN ISO 10545-9	bestanden	bestanden
Widerstand gegen Glasurrisse	EN ISO 10545-11	bestanden	bestanden
Frostbeständigkeit	EN ISO 10545-12	bestanden	bestanden
Rutschfestigkeit	DIN EN 16165 (annex B, NA)	Deklariertes Wert	R10
	DIN EN 16165 (annex A, NA)		B
Brandverhalten	-	A1, A1 <sub>FL</sub>	A1, A1 <sub>FL</sub>
Verbundfestigkeit	EN 12004:2007	Deklariertes Wert	Zementgebundene Klebstoffe $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$ Dispersionsklebstoffe $\geq 1 \text{ N/mm}^2$ Klebstoffe aus Reaktivharz $\geq 2 \text{ N/mm}^2$
Fleckbeständigkeit	EN ISO 10545-14	Mind. Klasse 3	Mind. Klasse 5
Beständigkeit gegen Haushaltchemikalien und Badewasserzusätze (Schwimmbaden)	EN ISO 10545-13	Mind. Klasse B	Klasse A(V)
Beständigkeit gegen Säuren und Laugen mit niedriger Konzentration	EN ISO 10545-13	Deklariertes Wert	Klasse LA(V)
Beständigkeit gegen Säuren und Laugen mit hoher Konzentration	EN ISO 10545-13	Deklariertes Wert	min. Klasse HB(V)
Abgabe von Blei und Cadmium	EN ISO 10545-15	Deklariertes Wert	Cadmium $\leq 0,07 \text{ mg/dm}^2$ Blei $\leq 0,8 \text{ mg/dm}^2$

Unsere Gebrauchsanweisungen, Verarbeitungsrichtlinien, Produkt- oder Leistungsangaben und sonstigen technischen Aussagen sind nur allgemeine Richtlinien; sie beschreiben nur die Beschaffenheit unserer Produkte (Werteangaben / -ermittlung zum Produktionszeitpunkt) und Leistungen und stellen keine Garantie dar. Wegen der Vielfalt der Anwendungsmöglichkeiten des einzelnen Produkts und der jeweiligen besonderen Gegebenheiten (z. B. Verarbeitungsparameter, Materialeigenschaften etc.) obliegt dem Anwender die eigene Erprobung; unsere anwendungstechnische Beratung in Wort, Schrift und Versuch ist unverbindlicher Art.