


Sockelfliese Aniara Fog Light Grey Feinsteinzeug

Produkt

Die casafino Fliese Aniara Fog Light Grey matt ist eine hochwertige, glasierte Sockelfliese die durch den neutralen Erdton ein universelles und zeitloses Design bietet

Artikel

Artikel-Nr.	EAN	Artikel	
2137166	4333144433134	casafino Sockelfliese Aniara Fog 7 x 60 cm, rektifizierte Kante, Light Grey matt	

Einsatzbereiche

Einsatzbereich im Innen- und Außenbereich für Wohnungs- und Objektbau.
Für alle privaten Wohnbereiche (z. B. Schlaf-, Ess- und Kinderzimmer, Wohnzimmer, Flur, Büro, Küche und Bad) geeignet.
Des Weiteren zur Verwendung in gewerblichen Bereichen (z. B. Konferenzräume, Praxiszimmer, Eingangs- und Treppenbereiche etc.).

Eigenschaften



- Neutrale Farben – bietet einen vielfältigen Einsatzbereich
- Universelles und zeitloses Design
- Frostbeständig
- Beständig gegen Säuren und Laugen
- Fleckenbeständig
- Für Bodenheizung geeignet

Lieferform

Format	Stück / Karton	Stück / Palette	kg / Palette
7 x 60 cm	14	672	551,040

Lagerung

Trocken

Sockelfliese Aniara Fog Light Grey

Feinsteinzeug

Technische Daten

	Testverfahren	EN 14411 Gruppe B1a GL	Werksangaben
Stärke	EN ISO 10545-2	max. $\pm 5\%$ / $\pm 0,5\text{ mm}$	$\pm 0,5\text{ mm}$
Wasseraufnahme	EN ISO 10545-3	$E_b \leq 0,5\%$	$E_b \leq 0,5\%$
Bruchfestigkeit	EN ISO 10545-4	min. 1300 N	min. 2000 N
Biegefestigkeit	EN ISO 10545-4	min. 35 N/mm ²	min. 50 N/mm ²
Brandverhalten	-	A1, A1 _{FL}	A1, A1 _{FL}
Verbundfestigkeit	EN 12004:2007	Deklariertes Wert	Zementgebundene Klebstoffe $\geq 0,5\text{ N/mm}^2$ Dispersionsklebstoffe $\geq 1\text{ N/mm}^2$ Klebstoffe aus Reaktivharz $\geq 2\text{ N/mm}^2$
Fleckbeständigkeit	EN ISO 10545-14	Mind. Klasse 3	Mind. Klasse 5
Beständigkeit gegen Haushaltchemikalien und Badwasserzusätze (Schwimmbadbecken)	EN ISO 10545-13	Mind. Klasse B	Klasse A(V)
Beständigkeit gegen Säuren und Laugen mit niedriger Konzentration	EN ISO 10545-13	Deklariertes Wert	Klasse LA(V)
Beständigkeit gegen Säuren und Laugen mit hoher Konzentration	EN ISO 10545-13	Deklariertes Wert	min. Klasse HB(V)
Abgabe von Blei und Cadmium	EN ISO 10545-15	Deklariertes Wert	Cadmium $\leq 0,07\text{ mg/dm}^2$ Blei $\leq 0,8\text{ mg/dm}^2$

Unsere Gebrauchsanweisungen, Verarbeitungsrichtlinien, Produkt- oder Leistungsangaben und sonstigen technischen Aussagen sind nur allgemeine Richtlinien; sie beschreiben nur die Beschaffenheit unserer Produkte (Werteangaben / -ermittlung zum Produktionszeitpunkt) und Leistungen und stellen keine Garantie dar. Wegen der Vielfalt der Anwendungsmöglichkeiten des einzelnen Produkts und der jeweiligen besonderen Gegebenheiten (z. B. Verarbeitungsparameter, Materialeigenschaften etc.) obliegt dem Anwender die eigene Erprobung; unsere anwendungstechnische Beratung in Wort, Schrift und Versuch ist unverbindlicher Art.