

SAKRET Dachdeckermörtel

Zementgebundener Dachdeckermörtel



- Mauermörtel M 2,5 nach DIN EN 998-2



Anwendung	<ul style="list-style-type: none"> Für außen Für Dach 														
Eignung	<ul style="list-style-type: none"> Zum Verlegen von First- und Dachziegeln sowie als Verstrichmörtel für Dachziegel. 														
Eigenschaften	<ul style="list-style-type: none"> Kein Aufbrennen Faservergütet für besseren Halt Witterungsbeständig 														
Materialbasis	<ul style="list-style-type: none"> Genormte/ zugelassene Bindemittel Ausgesuchte Gesteinskörnung - DIN EN 13139 Zusatzmittel und -stoffe zur Verbesserung der Verarbeitungseigenschaften 														
Technische Daten	<table border="1"> <tbody> <tr> <td>Wasserbedarf</td><td>ca. 0,18–0,2 l/kg Trockenmörtel</td></tr> <tr> <td>Reifezeit</td><td>ca. 3 Minute(n)</td></tr> <tr> <td>Verarbeitungszeit</td><td>ca. 2 Stunde(n)</td></tr> <tr> <td>Verarbeitungstemperatur</td><td>+ 5–30 °C</td></tr> <tr> <td>Druckfestigkeit nach 28 Tagen</td><td>≥ 2,5 N/mm²</td></tr> <tr> <td>Haltbarkeit</td><td>12 Monat(e)</td></tr> <tr> <td>Materialverbrauch</td><td>ca. 5–7 kg/Stk. je Firstziegel</td></tr> </tbody> </table>	Wasserbedarf	ca. 0,18–0,2 l/kg Trockenmörtel	Reifezeit	ca. 3 Minute(n)	Verarbeitungszeit	ca. 2 Stunde(n)	Verarbeitungstemperatur	+ 5–30 °C	Druckfestigkeit nach 28 Tagen	≥ 2,5 N/mm²	Haltbarkeit	12 Monat(e)	Materialverbrauch	ca. 5–7 kg/Stk. je Firstziegel
Wasserbedarf	ca. 0,18–0,2 l/kg Trockenmörtel														
Reifezeit	ca. 3 Minute(n)														
Verarbeitungszeit	ca. 2 Stunde(n)														
Verarbeitungstemperatur	+ 5–30 °C														
Druckfestigkeit nach 28 Tagen	≥ 2,5 N/mm²														
Haltbarkeit	12 Monat(e)														
Materialverbrauch	ca. 5–7 kg/Stk. je Firstziegel														
Untergrundvorbereitung	<p>Der Untergrund muss fest, staubfrei, trocken, tragfähig und frei von Rissen sein. Mindestfeste oder nicht tragfähige Oberflächenschichten (z.B. Zementschlämme, Sinterschichten), extrem dichte und/oder glatte Untergründe sowie Trennschichten (z.B. Schmutz, Staub, Fett, Öl, Farreste u.Ä.) müssen rückstandslos entfernt werden.</p> <p>Die First- oder Dachziegel müssen frostfrei und frei von Verunreinigungen sein. Stark saugende Untergründe oder Firstziegel ggf. mattfeucht vornässen.</p>														

SAKRET Dachdeckermörtel

Zementgebundener Dachdeckermörtel



Verarbeitung	Zum Anmischen des Materials wird zuerst sauberes und kaltes Leitungswasser in ein sauberes Mischgefäß gegeben und danach das Material langsam eingestreut. Anschließend wird das Material unter ständigem Rühren mit einem geeigneten Rührwerk klumpenfrei und homogen durchmischt. Empfohlen wird ein Rührgerät mit ca. 600 UPM mit Wendel- oder Doppelscheibenrührer. Nach der Reifezeit (siehe technische Daten) muss der Frischmörtel noch einmal gründlich durchgemischt werden. Den Frischmörtel auf den vorbereiteten Untergrund mit einem geeigneten Werkzeug, z.B. einer Kelle auftragen. Den Firstziegel aufsetzen und ausrichten. Anschließend den Mörtel an den Seiten mit einer Kelle glattziehen und überschüssiges Material entfernen. Die Fuge mit einem Pinsel verwaschen und anschließend die Ziegel reinigen um einen dauerhaften Zementschleier zu vermeiden.
Nachbehandlung	Das abbindende Produkt vor direkter Sonneneinstrahlung, Zugluft, Frost, Schlagregen sowie zu hohen ($> 30^{\circ}\text{C}$) und zu niedrigen ($< 5^{\circ}\text{C}$) Temperaturen schützen.
Lagerung	<ul style="list-style-type: none"> Die Gebinde sindwitterungsgeschützt, auf Holzrosten, kühl und trocken zu lagern. Nicht angebrochene Gebinde sind bei sachgerechter Lagerung ca. 12 Monate ab Herstellungsdatum haltbar. Herstell datum siehe Gebindeaufdruck. Angebrochene Gebinde sofort nach dem Gebrauch gut verschließen und innerhalb kürzester Zeit verbrauchen.
Entsorgung	Ausgehärtete Produktreste unter Abfallschlüssel 17 09 04 als gemeine Bau- und Abbruchabfälle entsorgen. Gebinde bitte restlos entleeren - wird recycelt.
Sicherheitshinweise	<ul style="list-style-type: none"> Zement reagiert mit Feuchtigkeit oder Anmachwasser alkalisch; deshalb sind Hautreizungen, Reizungen der Atmungsorgane, bzw. Verätzungen von Schleimhäuten (z.B. Augen) möglich. Augenkontakt und langfristigen Hautkontakt unbedingt vermeiden. Bei Kontakt mit den Augen sofort gründlich mit Wasser ausspülen und einen Arzt konsultieren. Bei Berührung mit der Haut sofort mit viel Wasser und Seife waschen und die beschmutzte Kleidung vor dem nächsten Tragen reinigen. Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder das Sicherheitsdatenblatt vorzeigen. Geeignete Schutzhandschuhe und Schutzbrille/ Gesichtsschutz tragen. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Chromatarm gemäß Verordnung Nr. 1907/2006 (REACH), GISCODE ZP1. Weitere Sicherheitshinweise entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt, abrufbar im Internet unter www.heimwerker.sakret.de.
Hinweise	<ul style="list-style-type: none"> Die technischen Daten beziehen sich auf $+20^{\circ}\text{C}$ und 50 % relative Luftfeuchtigkeit. Tiefere Temperaturen verlängern, höhere verkürzen die angegebenen Werte. Ansteifenden Mörtel nicht erneut mit Wasser aufröhren. Außer dem Anmachwasser darf dem Frischmörtels keine weiteren Bestandteile, wie z.B. Zuschläge, Zusatzstoffe und Zusatzmittel hinzugegeben werden. Für das Anmischen und Verarbeiten des Materials ist nur sauberes Werkzeug zu benutzen. Gefäße und Werkzeuge sind sofort mit Wasser zu reinigen, da im ausgehärteten Zustand eine Reinigung nur noch mechanisch erfolgen kann.

SAKRET Dachdeckermörtel

Zementgebundener Dachdeckermörtel



Bei den auszuführenden Arbeiten sind die einschlägigen Empfehlungen und Richtlinien, Normen und Regelwerke sowie mitgeltende Merkblätter und die allgemein anerkannten Regeln der Technik zu berücksichtigen. Auf unterschiedliche Witterungs-, Untergrund- und Objektbedingungen haben wir keinen Einfluss. Anwendungstechnische Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir zur Unterstützung des Käufers bzw. Verarbeiters geben, sind unverbindlich und stellen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine Kaufvertragliche Nebenverpflichtungen dar. Die in dem technischen Merkblatt gemachten Angaben und Empfehlungen beziehen sich auf den gewöhnlichen Verwendungszweck. Mit der Herausgabe dieses technischen Merkblattes verlieren alle vorangegangenen Ausgaben ihre Gültigkeit. Angaben zum Materialverbrauch sind abhängig von der Beschaffenheit des Untergrundes, der Handhabung des Werkzeuges und dem Verwendungszweck. Bei den Verbrauchsangaben handelt es sich um Erfahrungs- und Richtwerte, die im Einzelfall abweichen können.

Lieferung Dachdeckermörtel			
Optik / Farbe			EAN / GTIN
grau	10 kg Sack	1 Stück	4005813618011
rot	10 kg Sack	1 Stück	4005813600306