

# SAKRET Universalspachtel

Zementgebundener, schnell erhärtender Universalspachtel



Anwendung	<ul style="list-style-type: none"><li>• Für innen und außen</li><li>• Für Wand, Boden und Decke</li></ul>
Eignung	<ul style="list-style-type: none"><li>• Zum Glätten und Ausbessern von Zementestrichen, Zementputzen, Betonflächen oder Mauerwerk (außer Porenbeton) vor der Verlegung von Fliesen- und Plattenbelägen und zum Ausbessern von Treppenstufen.</li><li>• Zum Verfüllen von Ausbrüchen, Löchern sowie kleineren Reparaturarbeiten.</li><li>• Zur Herstellung von Gefällespachtelungen.</li></ul>
Eigenschaften	<ul style="list-style-type: none"><li>• Schichtdicke 3 - 30 mm</li><li>• Begehbar nach ca. 3 Stunden</li><li>• Staubreduziert</li><li>• Kunststoffvergütet</li><li>• Spannungsarm</li><li>• Leicht verarbeitbar</li><li>• Früh begehbar und belegreif</li><li>• Auf Flächenheizungen geeignet</li></ul>
Materialbasis	<ul style="list-style-type: none"><li>• Genormte/ zugelassene Bindemittel</li><li>• Ausgesuchte Gesteinskörnung - DIN EN 13139</li><li>• Zusatzmittel und -stoffe zur Verbesserung der Verarbeitungseigenschaften</li></ul>

# SAKRET Universalspachtel

Zementgebundener, schnell erhärtender Universalspachtel



## Technische Daten

Wasserbedarf	ca. 0,18 l/kg Trockenmörtel
Reifezeit	ca. 3 Minute(n)
Verarbeitungszeit	ca. 30 Minute(n)
Verarbeitungstemperatur	+ 5–25 °C
Begehbarkeit	nach ca. 3 Stunde(n)
Belegreife	nach ca. 24 Stunde(n)
Belastbarkeit vollständig	nach ca. 28 Tag(en)
Haltbarkeit	12 Monat(e)
Materialverbrauch	ca. 1,6 kg/m²/mm
Schichtdicke	3–30 mm

## Untergrundvorbereitung

Der Untergrund muss trocken, frostfrei, fest, tragfähig und frei von Rissen und Ausblü-  
hungen sein und darf keinen Verformungen unterliegen. Minderfeste oder nicht trag-  
fähige Oberflächenschichten, extrem dichte und oder glatte Untergründe, Trennschich-  
ten (z. B. Schmutz, Staub, Fett, Öl, Farreste u. Ä.) müssen rückstandslos entfernt wer-  
den. Ebenfalls ist darauf zu achten, dass der Untergrund gipsfrei sein muss. Der Unter-  
grund ist auf seine Wasseraufnahme (z.B. mit einer Wasserflasche) und Festigkeit (z.B.  
mit einem Hammer) zu prüfen.

Vorab aufgebrachte Unterputze, Spachtelmassen und dgl. müssen durchgetrocknet/  
durchgehärtet, lotrecht und planeben sein. Bei ungewöhnlichen, neuartigen oder unbe-  
kannten Untergründen oder Belägen, empfiehlt sich das Anlegen einer Musterfläche  
und es sind die Empfehlungen der Hersteller zu beachten.

Generell empfiehlt es sich, die Fläche vorab mit SAKRET Universalgrundierung im ent-  
sprechenden Verdünnungsgrad (die Angaben zum untergrundabhängigen Mischungs-  
verhältnis entnehmen Sie bitte dem entsprechenden Datenblatt) aufzubringen. Dieses  
gilt insbesondere für mittel bis stark saugende Untergründe, da die Grundierung das  
Saugverhalten des Untergrundes reguliert und ein Aufbrennen des SAKRET Universal-  
spachtels verhindert.

## Verarbeitung

Zum Anmischen des Materials wird zuerst sauberer und kaltes Leitungswasser in ein  
sauberer Mischgefäß gegeben und danach das Material langsam eingestreut. Anschlie-  
ßend beides unter ständigem Rühren mit einem geeigneten Rührwerk klumpenfrei und  
homogen durchmischen. Empfohlen wird bei manueller Verarbeitung ein Rührgerät  
mit ca. 600 UPM mit Wendel- oder Doppelscheibenrührer. Nach der vorgegebenen Rei-  
fezeit (siehe technische Daten) muss der Frischmörtel noch einmal gründlich durchge-  
mischt werden. Den Mörtel auf den vorbereiteten Untergrund mit einem geeigneten  
Werkzeug (z.B. Spachtel oder Glättkelle) auftragen und danach gleichmäßig abziehen.  
Nach dem Anziehen des Mörtels kann die Oberfläche bei Bedarf abgerieben, nachge-  
glättet oder gefilzt werden. Bewegungs- oder Dehnfugen sowie elastische Anschlüsse  
an Einbauteile (z.B. Fensterbänke) dürfen nicht überspachtelt werden.

## Nachbehandlung

Das abbindende Produkt vor direkter Sonneneinstrahlung, Zugluft, Frost, Schlag-regen  
sowie zu hohen (> 30 °C) und zu niedrigen (< 5 °C) Temperaturen schützen.

Freistehende Oberflächen während der Trocknungszeit vor zu schnellem Aus-trocknen  
schützen. Die Nachbehandlungsdauer richtet sich nach den Witterungsbedingungen.

# SAKRET Universalspachtel

Zementgebundener, schnell erhärtender Universalspachtel



<b>Lagerung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Die Gebinde sind witterungsgeschützt, auf Holzrosten, kühl und trocken zu lagern.</li> <li>Nicht angebrochene Gebinde sind bei sachgerechter Lagerung ca. 12 Monate ab Herstellungsdatum haltbar. Herstell datum siehe Gebindeaufdruck.</li> <li>Angebrochene Gebinde sofort nach dem Gebrauch gut verschließen und das Material innerhalb kürzester Zeit verbrauchen.</li> </ul>
<b>Entsorgung</b>	<p>Ausgehärtete Produktreste unter Abfallschlüssel 17 09 04 als gemeine Bau- und Abbruchabfälle entsorgen. Gebinde bitte restlos entleeren - wird recycelt.</p>
<b>Sicherheitshinweise</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Zement reagiert mit Feuchtigkeit oder Anmachwasser alkalisch; deshalb sind Hautreizungen, Reizungen der Atmungsorgane, bzw. Verätzungen von Schleimhäuten (z. B. Augen) möglich. Augenkontakt und langfristigen Hautkontakt unbedingt vermeiden. Bei Kontakt mit den Augen sofort gründlich mit Wasser ausspülen und einen Arzt konsultieren. Bei Berührung mit der Haut beschmutzte Kleidung sofort ausziehen und die betroffene Haut mit viel Wasser und Seife abwaschen. Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder das Sicherheitsdatenblatt vorzeigen.</li> <li>Geeignete Schutzhandschuhe und Schutzbrille/ Gesichtsschutz tragen.</li> <li>Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.</li> <li>Chromatarm gemäß Verordnung Nr. 1907/2006 (REACH), GS CODE ZP1.</li> <li>Weitere Sicherheitshinweise entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt, abrufbar im Internet unter <a href="http://www.heimwerker.sakret.de">www.heimwerker.sakret.de</a>.</li> </ul>
<b>Hinweise</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Die technischen Daten beziehen sich auf +20 °C und 50 % relative Luftfeuchtigkeit. Tiefe Temperaturen verlängern, höhere verkürzen die angegebenen Werte.</li> <li>Ansteifenden Mörtel nicht erneut mit Wasser aufrühren.</li> <li>Für das Anmischen und Verarbeiten des Materials ist nur sauberes, rostfreies Werkzeug zu benutzen.</li> <li>Keine weiteren Bestandteile, wie z.B. Zuschläge, Zusatzstoffe und Zusatzmittel darf dem Frischmörtel hinzu gegeben werden.</li> <li>Gefäße und Werkzeuge sind sofort mit Wasser zu reinigen, da im ausgehärteten Zustand eine Reinigung nur noch mechanisch erfolgen kann.</li> </ul>

Bei den auszuführenden Arbeiten sind die einschlägigen Empfehlungen und Richtlinien, Normen und Regelwerke sowie mitgeltende Merkblätter und die allgemein anerkannten Regeln der Technik zu berücksichtigen. Auf unterschiedliche Witterungs-, Untergrund- und Objektbedingungen haben wir keinen Einfluss. Anwendungstechnische Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir zur Unterstützung des Käufers bzw. Verarbeiters geben, sind unverbindlich und stellen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine kaufvertragliche Nebenverpflichtungen dar. Die in dem technischen Merkblatt gemachten Angaben und Empfehlungen beziehen sich auf den gewöhnlichen Verwendungszweck. Mit der Herausgabe dieses technischen Merkblattes verlieren alle vorangegangenen Ausgaben ihre Gültigkeit. Angaben zum Materialverbrauch sind abhängig von der Beschaffenheit des Untergrundes, der Handhabung des Werkzeuges und dem Verwendungszweck. Bei den Verbrauchsangaben handelt es sich um Erfahrungs- und Richtwerte, die im Einzelfall abweichen können.

<b>Lieferung Universalspachtel</b>		<b>EAN / GTIN</b>	
<b>Optik / Farbe</b>			
grau	5 kg Beutel	1 Stück	4005813805046
grau	20 kg Sack	42 Stück auf Palette	4005813805053