



SAKRET Dachdeckermörtel DM

DM

Hydraulisch erhärtender, zementärer Werktrockenmörtel
M 5 / DIN EN 998-2, NM II / DIN V 18580

Anwendungsbereiche:	<ul style="list-style-type: none">• Zum Verlegen von First- und Dachziegeln sowie als Verstrichmörtel für Dachziegel										
Eignung:	<ul style="list-style-type: none">• für Dach• für außen										
Eigenschaften:	<ul style="list-style-type: none">• faserarmiert• kein Aufbrennen• hohes Haftvermögen• witterungsbeständig										
Materialbasis:	<ul style="list-style-type: none">• Werkrockenmörtel - DIN EN 998-2 sowie der DIN V 18580• Zement - DIN EN 197• Zusatzmittel und -stoffe zur Verbesserung der Verarbeitungseigenschaften• ggf. Farbpigmente• Ausgesuchte Zuschlagsstoffe - DIN EN 13139										
Technische Daten:	<table><tr><td>Verarbeitungstemperatur</td><td>+ 5 °C bis + 30 °C</td></tr><tr><td>Druckfestigkeit</td><td>> 5 N/mm² nach 28 Tagen</td></tr><tr><td>Brandklasse</td><td>A 1 DIN EN 13501 - 1 (nicht brennbar)</td></tr><tr><td>Anmachwasser</td><td>pro 1 kg ca. 0,18 - 0,2 l</td></tr><tr><td>Verarbeitungszeit</td><td>ca. 2 Stunden</td></tr></table>	Verarbeitungstemperatur	+ 5 °C bis + 30 °C	Druckfestigkeit	> 5 N/mm² nach 28 Tagen	Brandklasse	A 1 DIN EN 13501 - 1 (nicht brennbar)	Anmachwasser	pro 1 kg ca. 0,18 - 0,2 l	Verarbeitungszeit	ca. 2 Stunden
Verarbeitungstemperatur	+ 5 °C bis + 30 °C										
Druckfestigkeit	> 5 N/mm² nach 28 Tagen										
Brandklasse	A 1 DIN EN 13501 - 1 (nicht brennbar)										
Anmachwasser	pro 1 kg ca. 0,18 - 0,2 l										
Verarbeitungszeit	ca. 2 Stunden										
Untergrundvorbereitung:	<ul style="list-style-type: none">• Minderfeste Oberflächenschichten und Trennschichten (z. B. Schmutz, Staub, Fett, Öl, Farreste u. ä.) sind rückstandslos zu entfernen.• Der Untergrund muss fest, tragfähig und frei von Rissen sein.• Bei stark saugfähigen Steinen und/oder ungünstigen Umgebungsbedingungen ist ein vorzeitiger und zu hoher Wasserentzug aus dem Mörtel durch Vornässen der Steine oder andere geeignete Maßnahmen einzuschränken.• Die Steine müssen frostfrei und frei von Verunreinigungen sein.										
Verarbeitung:	<ul style="list-style-type: none">• In die vorgegebene Wassermenge schütten und mit einem Rührquirl oder von Hand anmischen, ggf. Wasser zusetzen, bis sich ein kellengerechter Mörtel einstellt.• Durch weitere Wasserzugabe ist die Konsistenz ggf. nachzustellen.• Werkrockenmörteln dürfen auf der Baustelle keine Zuschläge und Zusätze zugegeben werden.										



SAKRET Dachdeckermörtel DM

DM

- Nachbehandlung:**
- Vor zu schneller Austrocknung und Witterungseinflüssen wie Sonne, Wind, Schlagregen und Frost schützen.
-
- Lagerung:**
- Witterungsgeschützt, auf Holzrosten, kühl und trocken.
 - Angebrochene Gebinde sofort verschließen und innerhalb kürzester Zeit verbrauchen.
 - Nicht angebrochene Gebinde bei sachgerechter Lagerung 12 Monate ab Herstelldatum haltbar.
 - Chromatarm gemäß Richtlinie 2003 / 53 / EG, GISCODE ZP1.
-
- Entsorgung:**
- Das Produkt ist gemäß dem aktuellen Abfall- und Entsorgungsgesetz zu entsorgen.
-
- Hinweise:**
- Die technischen Daten beziehen sich auf + 20 °C und 50 % relative Luftfeuchtigkeit.
 - Tiefere Temperaturen verlängern, höhere verkürzen die angegebenen Werte.
 - Das abbindende Produkt vor Sonneneinstrahlung, Zugluft, Frost und zu hohen (> 30 °C) und zu niedrigen (< 5 °C) Temperaturen schützen.
 - Bereits abbindendes Material darf mit Wasser nicht nachträglich verdünnt werden.
 - Für Kinder unzugänglich aufbewahren.
 - Weitere Hinweise: siehe Sicherheitsdatenblatt und im Internet unter <http://www.sakret.de>

Bei den auszuführenden Arbeiten sind die einschlägigen Empfehlungen und Richtlinien, Normen und Regelwerke, mit geltenden Merkblättern sowie die allgemein anerkannten Regeln der Technik zu berücksichtigen. Auf unterschiedliche Witterungs-, Untergrund- und Objektbedingungen haben wir keinen Einfluss. Anwendungstechnische Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir zur Unterstützung des Käufers bzw. Verarbeiters geben, sind unverbindlich und stellen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine kaufvertraglichen Nebenverpflichtungen dar. Die in dem technischen Merkblatt gemachten Angaben und Empfehlungen beziehen sich auf den gewöhnlichen Verwendungszweck. Mit der Herausgabe dieses technischen Merkblattes verlieren alle vorangegangenen Ausgaben ihre Gültigkeit.

Lieferform Dachdeckermörtel DM:

Optik	Ergiebigkeit bei normaler Verlegedicke	BE		LE	EAN
		Gebinde	Menge	4005813-	
grau	ca. 17 l Frischmörtel für 4-6 Firstziegel	25 kg Sack	42 St./Palette	-663875	
schwarz 01	ca. 17 l Frischmörtel für 4-6 Firstziegel	25 kg Sack	42 St./Palette	-663905	
braun	ca. 17 l Frischmörtel für 4-6 Firstziegel	25 kg Sack	42 St./Palette	-663882	
ziegelrot 04	ca. 17 l Frischmörtel für 4-6 Firstziegel	25 kg Sack	42 St./Palette	-663899	