

SAKRET Dichtband flexibel D

D

Flexibles Spezialdichtband vlieskaschiert

Anwendung

- Zur Überbrückung von Bewegungs- und Anschlussfugen unter keramischen Fliesen- und Plattenbelägen innerhalb der SAKRET Verbundabdichtungssystemen gemäß ZDB- Merkblatt
- Zum Abdichten der Bahnstöße bei SAKRET Dichtbahn DI und SAKRET Dicht- und Entkopplungsbahn DIE
- Verbundabdichtungssysteme zur Flächenabdichtung für alle Beanspruchungsklassen (Feucht- und Nassräumen sowie allen anderen Bereichen) . Für alle Feuchtigkeitsklassen nach ZDB- Merkblatt sowie A, B und C nach abP.

Eignung

- Wand und Boden
- innen und außen

Eigenschaften

- dauerelastisch,
- querdehnbar und längenstabil
- alterungsbeständig
- hohe Beständigkeit gegen Chemikalien
- hoher Verbund durch Vliesbeschichtung
- erfüllt die Emissionsklasse EMICODE EC 1 PLUS
- Farbe gelb

Technische Daten

Länge	50 m
Dicke	0,50 mm
Breite	120 mm
Gesamtgewicht	307 g/m ²
Brandklasse	B2
Wasserundurchlässigkeit (DIN EN 1928 Version B)	≥ 1,5 bar
Chemische Beständigkeit	nach 7 d Raumtemperatur
Salzsäure 3 %	beständig
Schwefelsäure 35%	beständig
Salzwasser (20g/l Meerwassersalz)	beständig
Kalilauge 3% / 20%	beständig / beständig
Alkali 28d/ 40°/ 3%	beständig

Materialbasis

- Träger: Polypropylen-Vlies ober- und unterseitig
- Membrane: Polyethylen-Folie

Untergrundvorbereitung

- Untergrundvorbereitung ist von Untergrundart, der Untergrundbeschaffenheit und dem vorgesehenem Abdichtungssystem abhängig.
- Geeignete Grundierung ist aufzubringen. Nach Trocknung des Grundiermittels wird ein ca. 5 cm über das Dichtband hinausgehender Streifen mit Abdichtungsmasse eingestrichen.



SAKRET Dichtband flexibel D

D

Verarbeitung	• Dichtband flexibel D auf die erforderliche Länge zuschneiden und in die frische Abdichtung einlegen. • Dichtbänder müssen mindestens 5 cm überlappen. • Unebenheiten oder Verwerfungen können mit einer Glättkelle angespresst werden. • Abschließend 2 bis 3 Anstriche flächig aufbringen und dabei das Dichtband vollständig mit dem Material überarbeiten.
Hinweis	• Durch das Ausgangsmaterial ist eine hervorragende Verträglichkeit und ein guter Verbund mit Polymerdispersionen, mineralischen flexiblen Dichtungsschlämmen und Reaktionsharzen gegeben. • Bevor weitere Produkte aufgebracht werden empfiehlt es sich einen Verträglichkeitstest durchzuführen.
Lagerung	• In ungeöffneter Originalverpackung kühl, trocken
Lieferform	• Rolle a 50 m /Karton
Entsorgung	• Reste und Verpackung über das duale System

Bei den auszuführenden Arbeiten sind die einschlägigen Empfehlungen und Richtlinien, Normen und Regelwerke sowie mit geltende Merkblätter sowie die allgemein anerkannten Regeln der Technik zu berücksichtigen. Auf unterschiedliche Witterungs-, Untergrund- und Objektbedingungen haben wir keinen Einfluss. Anwendungstechnische Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir zur Unterstützung des Käufers bzw. Verarbeiters geben, sind unverbindlich und stellen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine kaufvertragliche Nebenverpflichtungen dar. Die in dem technischen Merkblatt gemachten Angaben und Empfehlungen beziehen sich auf den gewöhnlichen Verwendungszweck. Mit der Herausgabe dieses technischen Merkblattes verlieren alle vorangegangenen Ausgaben ihre Gültigkeit. Stand: Mai 2015