

SAKRET DIN Wohnweiß DWW

Matte Dispersionsfarbe der Nassabriebklasse 3



Anwendung	<ul style="list-style-type: none"> • Für innen • Für Wand und Decke 								
Eignung	<ul style="list-style-type: none"> • Wirtschaftliche Dispersionsfarbe mit guten Verarbeitungseigenschaften. Durch die ELF Einstellung sehr gut geeignet für den sensiblen Wohn- und Objektbereich. • Geeignete Untergründe sind Mauerwerke, feste Putze, Gipskartonplatten, Beton, Raufasertapeten, tragfähige Altanstriche und ähnliche Oberflächen 								
Eigenschaften	<ul style="list-style-type: none"> • Wasserverdünnbar • ELF = Emissionsminimiert • Lösemittel- und weichmacherfrei • Frei von foggingaktiven Substanzen • Gutes Deckvermögen • Leicht verarbeitbar • Umweltschonend • Geruchsarm • Diffusionsfähig 								
Materialbasis	<ul style="list-style-type: none"> • Kunstharzdispersion • Polymerdispersion, Titandioxid, Calciumcarbonat, silikatische Füllstoffe, Wasser, Additive, Konservierungsmittel: (Weitere Informationen: siehe EG DIN Sicherheitsdatenblatt). 								
Technische Daten	<table border="1"> <tr> <td>Körnung</td><td>< 100 µm - Fein</td></tr> <tr> <td>Trocknungszeit 1. Auftrag 1</td><td>nach ca. 6 Stunde(n) oberflächentrocken und überstreichbar (Bei + 23°C und 50% rel. Luftfeuchtigkeit. Bei niedrigeren Temperaturen bzw. bei höherer Luftfeuchtigkeit verlängert sich die Trocknungszeit.)</td></tr> <tr> <td>Verarbeitungstemperatur</td><td>min. 5 °C Untergrund- und Umgebungstemperatur. Während der Verarbeitung und Trocknungszeit</td></tr> <tr> <td>Materialverbrauch</td><td>ca. 0,15 l/m² pro Anstrich</td></tr> </table>	Körnung	< 100 µm - Fein	Trocknungszeit 1. Auftrag 1	nach ca. 6 Stunde(n) oberflächentrocken und überstreichbar (Bei + 23°C und 50% rel. Luftfeuchtigkeit. Bei niedrigeren Temperaturen bzw. bei höherer Luftfeuchtigkeit verlängert sich die Trocknungszeit.)	Verarbeitungstemperatur	min. 5 °C Untergrund- und Umgebungstemperatur. Während der Verarbeitung und Trocknungszeit	Materialverbrauch	ca. 0,15 l/m² pro Anstrich
Körnung	< 100 µm - Fein								
Trocknungszeit 1. Auftrag 1	nach ca. 6 Stunde(n) oberflächentrocken und überstreichbar (Bei + 23°C und 50% rel. Luftfeuchtigkeit. Bei niedrigeren Temperaturen bzw. bei höherer Luftfeuchtigkeit verlängert sich die Trocknungszeit.)								
Verarbeitungstemperatur	min. 5 °C Untergrund- und Umgebungstemperatur. Während der Verarbeitung und Trocknungszeit								
Materialverbrauch	ca. 0,15 l/m² pro Anstrich								

SAKRET DIN Wohnweiß DWW

Matte Dispersionsfarbe der Nassabriebklasse 3



	<p>Nassabrieb:Klasse 3 Kontrastverhalten:Klasse 2 bei einer Ergiebigkeit von 7 m² pro Liter</p>
Untergrundvorbereitung	<p>Die Untergründe müssen fest, trocken, frei von Verschmutzungen, Ausblühungen, Verfärbungen, Pilzbefall, Sinterschichten, Mehlkornschichten und trennenden Substanzen sein. Vorhandene Altbeschichtungen müssen auf Eignung, Haft- und Tragfähigkeit geprüft werden. VOB, Teil C, DIN 18363, Abs. 3, die jeweiligen BFS-Merkblätter beachten.</p> <ul style="list-style-type: none"> Saugfähige Untergründe mit SAKRET Hydrogrund 2 in 1 oder SAKRET Clean Air Gel-Grund egalisieren. Glänzende Flächen anschleifen. Glatte nicht saugfähige Flächen mit SAKRET Grundierfarbe GFW vorbeschichten. <p>Untergründe, gipshaltige Spachtel:</p> <ul style="list-style-type: none"> Gipshaltige Spachtel, die auf „Null“ planeben zum Untergrund ausgezogen werden, können bei ungünstigen Trocknungsbedingungen durch die Feuchteeinwirkung der Farbbeschichtung anquellen, Blasen bilden und abplatzen bzw. zu späteren Haftungsproblemen führen. Deshalb vor der Überarbeitung das BFS-Merkblatt: Haftfestigkeitsstörungen von Beschichtungen auf verspachtelten Gips(karton)platten Ausgabe 02-09/2020 beachten. Als Grundiermittel der SAKRET Hydrogrund 2 in 1 verwenden.
Vorbereitung	<p>Abtönungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> Über das SAKRET Mix-System tönbar. Je nach Pigmentierung können die technischen Eigenschaften durch die Tönung des Materials verändert werden. Die gelieferten Farbtöne sind vor der Verarbeitung auf Farbtongenauigkeit zu überprüfen und das BFS-Merkblatt Nr. 25 bitte beachten. Bei Farbtönen mit einem pigmentbedingten schlechteren Deckvermögen einen Voranstrich mit der SAKRET Grundierfarbe GFW abgetönt in die gewünschte Farbtonrichtung ausführen. Je nach Pigmentierung, Lichteinfall und vorhandenen Untergrund (z.B. weichmacherhaltige Werkstoffe, Dichtstoffe) bzw. können sich Farbtöne während der Zeit verändern.
Verarbeitung	<ul style="list-style-type: none"> Einen gleichmäßigen Anstrich, nur bei Bedarf mit ca. 5% Wasser verdünnt auftragen. Auf kontrastreichen, stark oder unterschiedlich saugenden Untergründen ist ein vorheriger Grundauftrag empfehlenswert. <p>Auftragsverfahren:</p> <ul style="list-style-type: none"> Mit Pinsel, Rolle und Airlessgeräten verarbeitbar Airlessauftrag: Düse 0,021" - 0,026", Spritzdruck 150 - 180 bar, Spritzwinkel 40° - 50°
Lagerung	<ul style="list-style-type: none"> Kühl, jedoch frostfrei lagern. Angebrochene Gebinde gut verschließen und bald verbrauchen. Ungeöffnet mindestens 24 Monate haltbar.
Entsorgung	<ul style="list-style-type: none"> Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Flüssige Materialreste bei einer autorisierten Sammelstelle für Altfarben/Altlacke abgeben. Eingetrocknete Materialreste können als ausgehärtete Farben bzw. als Hausmüll entsorgt werden. AVV - Abfallschlüssel Nr. 080112.

SAKRET DIN Wohnweiß DWW

Matte Dispersionsfarbe der Nassabriebklasse 3



Sicherheitshinweise

- Für Kinder unzugänglich aufbewahren.
- Bei der Berührung mit den Augen oder der Haut sofort gründlich mit Wasser abspülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen entfernen und weiter spülen.
- Bei Verarbeitung im Spritzverfahren, Farbnebel nicht einatmen und einen Kombifilter A2/P2 für Farbspritzarbeiten und Schutzbrille anlegen.
- Bei Schleifarbeitern Staubfilter P2 verwenden.
- Während der Verarbeitung und Trocknung für gründliche Belüftung sorgen.
- Essen, Trinken und Rauchen während des Gebrauchs der Farbe ist zu vermeiden.
- Nicht in die Kanalisation, Gewässer oder ins Erdreich gelangen lassen.
- Farbspritzer auf allen Arten von Oberflächen noch in nassem Zustand mit Wasser abwaschen.
- Weitere Hinweise siehe EG-Sicherheitsdatenblatt.

Hinweise

- Um Ansätze bei größeren Flächen zu vermeiden, ist ein zügiges Beschichten nass in nass erforderlich.
- Bei Airlessauftrag Farbe vor Gebrauch gut aufrühren und ggf. verdünnen und sieben.
- Reinigungsarbeiten am trockenen Beschichtungsfilm können die Oberfläche im Glanzgrad verändern bzw. einen leichten Abrieb verursachen.
- Mechanische Beanspruchung der Oberfläche kann zu Kratzern (dem sogenannten Schreibeffekt) führen.

Bei den auszuführenden Arbeiten sind die einschlägigen Empfehlungen und Richtlinien, Normen und Regelwerke sowie mitgeltende Merkblätter und die allgemein anerkannten Regeln der Technik zu berücksichtigen. Auf unterschiedliche Witterungs-, Untergrund- und Objektbedingungen haben wir keinen Einfluss. Anwendungstechnische Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir zur Unterstützung des Käufers bzw. Verarbeiters geben, sind unverbindlich und stellen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine kaufvertragliche Nebenverpflichtungen dar. Die in dem technischen Merkblatt gemachten Angaben und Empfehlungen beziehen sich auf den gewöhnlichen Verwendungszweck. Mit der Herausgabe dieses technischen Merkblattes verlieren alle vorangegangenen Ausgaben ihre Gültigkeit.

Angaben zum Materialverbrauch sind abhängig von der Beschaffenheit des Untergrundes, der Handhabung des Werkzeuges und dem Verwendungszweck. Bei den Verbrauchsangaben handelt es sich um Erfahrungs- und Richtwerte, die im Einzelfall abweichen können.

Lieferung DIN Wohnweiß | DWW

Optik / Farbe	Glanzgrad	Reichweite			EAN / GTIN
weiß R/M	stumpfmatt	ca. 140-160 ml/m ²	5 l Eimer	75 Stück auf Palette	4005813105092
weiß R/M	stumpfmatt	ca. 140-160 ml/m ²	12,5 l Eimer	32 Stück auf Palette	4005813105078