



## SAKRET ProfiFlex

PF

Hydraulisch erhärtender, flexibler Dünnbettmörtel gemäß EN 12004 C 2 TE S1

<b>Anwendung</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Hochergiebiger polymervergüteter Fliesenkleber für die Verlegung im Dünn- und Mittelbett von keramischen Fliesen und Plattenbelägen, Feinsteinzeug, Mosaiken, Betonwerksteine, Spaltplatten und Spaltsteinchen sowie für Dämm- und Ausbauplatten.</li><li>Zusätzlich ist der SAKRET ProfiFlex PF zum Ausbessern und Ausgleichen unebener Verlegeuntergründe für Fliesen und Platten verwendbar.</li><li>Für den Einsatzbereich mit starker Temperaturveränderung z.B. Balkone, Terrassen oder auf Fußbodenheizung.</li><li>Bestandteil verschiedener SAKRET Abdichtungssysteme</li></ul>																						
<b>Eignung</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>innen und außen</li><li>Wand und Boden</li></ul>																						
<b>Eigenschaften</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Bis 10% höhere Ergiebigkeit</li><li>sahnig leichte Verarbeitbarkeit</li><li>wasserfest und frostwiderstandsfähig</li><li>hoch standfest</li><li>alterungsbeständig</li><li>flexibilisiert</li><li>geschmeidig, gut abziehbar</li><li>für Heizestriche geeignet</li><li>chromatarm gemäß Direktive 2003/53/EG</li><li>übertrifft die Anforderungen der Richtlinie für Flexmörtel der deutschen Bauchemie e.V.</li></ul>																						
<b>Materialbasis</b>	Werkrockenmörtel auf der Basis von Portlandzement EN 197, Quarzsand nach EN 13139 sowie Zusätzen zur Verbesserung der Verarbeitungseigenschaften.																						
<b>Technische Daten</b>	<p><b>Fliesenkleber C 2 TE S1 gemäß EN 12004</b> <b>Zementhaltiger Mörtel für erhöhte Anforderungen mit zusätzlichen Kennwerten, verringertem Abrutschen und verlängerter offener Zeit</b></p> <table border="1"><tr><td>Baustoffklasse</td><td>A 1 / A1fl DIN 4102-1, DIN EN 13501-1 (nicht brennbar)</td></tr><tr><td>Klebebetticken</td><td>bis 10 mm</td></tr><tr><td>Anmachwasser für 25 kg</td><td>ca. 7,5 Liter</td></tr><tr><td>Reifezeit</td><td>ca. 3 Minuten</td></tr><tr><td>Topfzeit</td><td>ca. 120 Minuten</td></tr><tr><td>klebeoffene Zeit</td><td>ca. 30 Minuten</td></tr><tr><td>Verarbeitungstemperatur</td><td>+ 5 °C bis + 25 °C</td></tr><tr><td>Temperaturbeständigkeit</td><td>- 20 °C bis + 80 °C</td></tr><tr><td>begehbar</td><td>nach ca. 12 Stunden</td></tr><tr><td>verfügbar</td><td>nach ca. 12 Stunden</td></tr><tr><td>voll belastbar</td><td>nach ca. 3 Tagen</td></tr></table>	Baustoffklasse	A 1 / A1fl DIN 4102-1, DIN EN 13501-1 (nicht brennbar)	Klebebetticken	bis 10 mm	Anmachwasser für 25 kg	ca. 7,5 Liter	Reifezeit	ca. 3 Minuten	Topfzeit	ca. 120 Minuten	klebeoffene Zeit	ca. 30 Minuten	Verarbeitungstemperatur	+ 5 °C bis + 25 °C	Temperaturbeständigkeit	- 20 °C bis + 80 °C	begehbar	nach ca. 12 Stunden	verfügbar	nach ca. 12 Stunden	voll belastbar	nach ca. 3 Tagen
Baustoffklasse	A 1 / A1fl DIN 4102-1, DIN EN 13501-1 (nicht brennbar)																						
Klebebetticken	bis 10 mm																						
Anmachwasser für 25 kg	ca. 7,5 Liter																						
Reifezeit	ca. 3 Minuten																						
Topfzeit	ca. 120 Minuten																						
klebeoffene Zeit	ca. 30 Minuten																						
Verarbeitungstemperatur	+ 5 °C bis + 25 °C																						
Temperaturbeständigkeit	- 20 °C bis + 80 °C																						
begehbar	nach ca. 12 Stunden																						
verfügbar	nach ca. 12 Stunden																						
voll belastbar	nach ca. 3 Tagen																						



## SAKRET ProfiFlex

PF

Untergrundvorbereitung	<ul style="list-style-type: none"><li>Der Untergrund muss fest, tragfähig und frei von dynamischen Rissen sein.</li><li>Minderfeste oder nicht tragfähige Oberflächenschichten, extrem dichte oder glatte Untergründe, Zementschlämme, Trennschichten (z. B. Schmutz, Staub, Fett, Öl, Farreste u. ä.) müssen entfernt oder aufgeraut werden. (z. B. Blastrac-Verfahren)</li><li>Bei der Verlegung mit Betonwerksteinen, keramischen Fliesen und Platten im Dünnbettverfahren darf der Untergrund einen maximalen Feuchtigkeitsgehalt nicht überschreiten:</li></ul>										
	<table border="1"><thead><tr><th>Untergrund</th><th>maximaler Feuchtigkeitsgehalt</th></tr></thead><tbody><tr><td>zementgebunden</td><td>gemäß DIN 18157-1</td></tr><tr><td>beheizter Anhydritestrich</td><td>0,3 CM – Gew. %</td></tr><tr><td>Anhydritestrich</td><td>0,5 CM – Gew. %</td></tr><tr><td>gipsgebundene Putze</td><td>1 CM – Gew. %</td></tr></tbody></table>	Untergrund	maximaler Feuchtigkeitsgehalt	zementgebunden	gemäß DIN 18157-1	beheizter Anhydritestrich	0,3 CM – Gew. %	Anhydritestrich	0,5 CM – Gew. %	gipsgebundene Putze	1 CM – Gew. %
Untergrund	maximaler Feuchtigkeitsgehalt										
zementgebunden	gemäß DIN 18157-1										
beheizter Anhydritestrich	0,3 CM – Gew. %										
Anhydritestrich	0,5 CM – Gew. %										
gipsgebundene Putze	1 CM – Gew. %										
	<ul style="list-style-type: none"><li>Ein Voranstrich wird bei folgenden Untergründen empfohlen:</li></ul>										
	<table border="1"><thead><tr><th>Untergrund</th><th>Grundierung</th></tr></thead><tbody><tr><td>zementgebunden</td><td>SAKRET Universalgrundierung UG SAKRET Schnellhaftgrund SHG SAKRET Spezialgrundierung SG</td></tr><tr><td>calciumsulfatgebunden</td><td>SAKRET Spezialgrundierung SG Vor der Verlegung von Fliesen mit Kantenlänge bis max. 30x30 cm: SAKRET Universalgrundierung UG und SAKRET Schnellhaftgrund SHG</td></tr><tr><td>gipsgebunden</td><td>SAKRET Schnellhaftgrund SG</td></tr><tr><td>dichte Untergründe (z.B. Fliesenbelag)</td><td>SAKRET Schnellhaftgrund SHG (nur im Innenbereich) SAKRET Spezialgrundierung SG</td></tr></tbody></table>	Untergrund	Grundierung	zementgebunden	SAKRET Universalgrundierung UG SAKRET Schnellhaftgrund SHG SAKRET Spezialgrundierung SG	calciumsulfatgebunden	SAKRET Spezialgrundierung SG Vor der Verlegung von Fliesen mit Kantenlänge bis max. 30x30 cm: SAKRET Universalgrundierung UG und SAKRET Schnellhaftgrund SHG	gipsgebunden	SAKRET Schnellhaftgrund SG	dichte Untergründe (z.B. Fliesenbelag)	SAKRET Schnellhaftgrund SHG (nur im Innenbereich) SAKRET Spezialgrundierung SG
Untergrund	Grundierung										
zementgebunden	SAKRET Universalgrundierung UG SAKRET Schnellhaftgrund SHG SAKRET Spezialgrundierung SG										
calciumsulfatgebunden	SAKRET Spezialgrundierung SG Vor der Verlegung von Fliesen mit Kantenlänge bis max. 30x30 cm: SAKRET Universalgrundierung UG und SAKRET Schnellhaftgrund SHG										
gipsgebunden	SAKRET Schnellhaftgrund SG										
dichte Untergründe (z.B. Fliesenbelag)	SAKRET Schnellhaftgrund SHG (nur im Innenbereich) SAKRET Spezialgrundierung SG										
	<ul style="list-style-type: none"><li>In Zweifelsfällen Probeflächen anlegen und gegebenenfalls Beratung bei SAKRET anfordern.</li></ul>										
Verarbeitung	<ul style="list-style-type: none"><li>SAKRET ProfiFlex PF in einem sauberen Gefäß mit kaltem Leitungswasser knollenfrei und homogen anmischen.</li><li>Empfohlen wird ein Rührgerät mit 600 Umdrehungen pro Minute mit einem Wendel- oder Doppelscheibenrührer.</li><li>Nach einer Reifezeit von ca. 3 Minuten kurz durchrühren und verarbeiten. (Aufbringen nach DIN 18157, Teil 1)</li><li>Nur so viel Mörtel aufbringen, wie innerhalb von ca. 20 Minuten keramische Fliesen und Platten etc. in das frische Mörtelbett eingeschoben bzw. eingelegt werden können.</li><li>Bei hoch beanspruchten Bodenbelägen empfehlen wir SAKRET Fließbettmörtel FBM.</li><li>Bewegungsfugen dürfen nicht mit Mörtel überbrückt werden.</li></ul>										



## SAKRET ProfiFlex

PF

<b>Materialverbrauch</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Der Materialverbrauch ist abhängig von der Beschaffenheit des Untergrundes, der Handhabung des Werkzeugs und der Art des zu verarbeitenden keramischen Materials.</li><li>Die nachstehend genannten Verbräuche sind Erfahrungswerte und können ggf. abweichen.<ul style="list-style-type: none"><li>- 4er Zahnung – ca. 1,2 – 1,4 kg/m<sup>2</sup></li><li>- 6er Zahnung – ca. 1,6 – 1,9 kg/m<sup>2</sup></li><li>- 8er Zahnung – ca. 2,3 – 2,6 kg/m<sup>2</sup></li><li>- 10er Zahnung - ca. 2,7 – 3,0 kg/m<sup>2</sup></li><li>- 12er Zahnung - ca. 3,1 – 3,4 kg/m<sup>2</sup></li></ul></li></ul>
<b>Lieferform</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>auf Paletten in mehrlagigen Papiersäcken mit 25 kg Inhalt</li><li>42 Säcke auf der Palette</li></ul>
<b>Lagerung</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>witterungsgeschützt, auf Holzrosten, kühl und trocken</li><li>angebrochene Säcke sofort verschließen</li><li>bei sachgerechter Lagerung für 12 Monate ab Herstell datum</li></ul>
<b>Entsorgung</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>ausgehärtete Produktreste unter Abfallschlüssel 17 09 04 als Bau schutt</li></ul>
<b>Hinweise</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Die technischen Daten beziehen sich auf +20 °C und 50 % relative Luft feuchtigkeit. Tiefere Temperaturen verlängern, höhere verkürzen die angegebenen Werte.</li><li>Der ansteifende Frischmörtel darf nicht erneut mit Wasser aufgerührt werden.</li><li>Den abbindenden SAKRET ProfiFlex PF vor Sonneneinstrahlung, Zugluft, Frost, Schlagregen und hohen Raumtemperaturen (&gt; +25 °C) schützen.</li><li>Bei ungewöhnlich stark saugenden, neuartigen oder ausgefallenen Unter gründen bzw. Verlegewerkstoffen sind Probeflächen anzulegen und die Verarbeitungsrichtlinien des jeweiligen Herstellers sind zu beachten.</li><li>Gefäße, Werkzeuge etc. sofort mit Wasser reinigen. Im ausgehärteten Zu stand ist eine Reinigung nur noch mechanisch möglich.</li><li>Enthält Zement und reagiert mit Feuchtigkeit alkalisch.</li><li>Reizt die Haut und es besteht die Gefahr ernster Augenschäden.</li><li>Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.</li><li>Berührung mit der Haut vermeiden und Staub nicht einatmen.</li><li>Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser ausspülen und Arzt konsultieren.</li><li>Geeignete Schutzhandschuhe und Schutzbrille/Gesichtsschutz sind bei der Verarbeitung zu tragen.</li><li>Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen</li><li>Bei Verschlucken sofort Mund mit Wasser ausspülen.</li></ul>

Bei den auszuführenden Arbeiten sind die einschlägigen Empfehlungen und Richtlinien, Normen und Regelwerke sowie mit geltende Merkblätter sowie die allgemein anerkannten Regeln der Technik zu berücksichtigen. Auf unterschiedliche Witterungs-, Untergrund- und Objektbedingungen haben wir keinen Einfluss. Anwendungstechnische Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir zur Unterstützung des Käufers bzw. Verarbeiters geben, sind unverbindlich und stellen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine kaufvertragliche Nebenverpflichtungen dar. Die in dem technischen Merkblatt gemachten Angaben und Empfehlungen beziehen sich auf den gewöhnlichen Verwendungszweck. Mit der Herausgabe dieses technischen Merkblattes verlieren alle vorangegangenen Ausgaben ihre Gültigkeit. Stand: Juni 2016