

Handelsname: **GEBÖRTOL® V Rapid**
schnelltrocknender Bitumen-Voranstrich

Technische Daten:

Äußere Beschaffenheit:	dünnflüssig ohne Bodensatz und Klumpen
Bitumengehalt:	ca. 49 Gew.-%
Gehalt an Lösungsmittel:	ca. 51 Gew.-%
VOC-Gehalt:	≤ 450 g/l
Erweichungspunkt des Bitumens (Ring und Kugel):	mind. + 50° C
Flammpunkt DIN 53213:	< 0° C
Trockenzeit bis zur Staubtrockenheit:	auf Beton: ca. 20 min., auf Metall: ca. 30 min.
Wärmebeständigkeit bei + 70° C:	bestanden
Kältebeständigkeit bei + 4° C:	bestanden
Auslaufzeit, DIN EN 535, 4 mm, bei + 20° C:	20 - 25 s
Siedegrenze des Lösungsmittels:	75 - 165° C
Dichte bei + 20° C:	0,86 g/cm³

Hinweise zum sicheren Umgang:	<ul style="list-style-type: none">Behälter dicht geschlossen halten und an einem gut gelüfteten Ort aufbewahren.Von Zündquellen fernhalten - nicht rauchen.Nicht in die Kanalisation gelangen lassen.Zum Löschen kein Wasser verwenden.Nur in gut gelüfteten Bereichen verwenden.
Hinweise auf Gefahren:	<ul style="list-style-type: none">Leichtentzündlich.Bei Gebrauch Bildung explosionsfähiger/leicht-entzündlicher Dampf-Luftgemische möglich.Gesundheitsschädlich beim Einatmen.Giftig für Wasserorganismen, kann in Gewässern langfristig schädliche Wirkung haben.Gesundheitsschädlich, kann beim Verschlucken Lungenschäden verursachen.

GEORG BÖRNER

Chemisches Werk für Dach- und
Bautenschutz GmbH & Co. KG

Heinrich-Börner-Straße 31
D-36251 Bad Hersfeld

Tel. +49 (0)6621 175-0
Fax +49 (0)6621 175-200

Info@GeorgBoerner.de
www.GeorgBoerner.de

Änderungen vorbehalten. Die angegebenen technischen Werte beziehen sich auf das Datum der Produktion.

Gefahrenklasse nach VbF:	A I
Stoffklasse nach GGVS/GGVE:	Klasse 3, VG II
Lagerung:	Kühl lagern, 12 Monate in geschlossenen Gebinden
Lieferform:	10, 30 l Blechgebinde
Materialverbrauch:	0,25 - 0,3 kg/m ² je nach Saugfähigkeit des Untergrundes
Sicherheitsdatenblatt:	Ergänzendes Sicherheitsdatenblatt anfordern.

Kundeninformation:

Produkt:

GEBÖRTOL® V Rapid ist ein kaltverarbeitbarer, lösungsmittelhaltiger, dünnflüssiger und schnell-trocknender Bitumen-Voranstrich mit Haftmittelzusatz.

GEBÖRTOL® V Rapid entspricht der DIN 18195, Teil 2, Abschnitt 5, Punkt 5.1a.

Einsatzzweck:

GEBÖRTOL® V Rapid wird als Grundieranstrich (Primer) auf massiven Unterkonstruktionen verwendet. Er bildet eine Haftbrücke zu heiß- oder kaltverarbeitbaren Bitumenklebungen bei Flachdachschichtenaufbauten und Bauwerksabdichtungen.

Verarbeitungshinweise:

Die zu behandelnde Fläche muss sauber und trocken sein. Öle und Fette sowie lose Bestandteile sind zu entfernen. Fehlstellen (Haftung) müssen ausgebessert werden. Geputzte Wandflächen nicht glätten, sondern abreiben.

GEBÖRTOL® V Rapid wird mit Hilfe von Bürste oder Rolle gleichmäßig aufgebracht. **GEBÖRTOL® V Rapid** muss vor Weiterverarbeitung völlig durchgetrocknet sein. Den Voranstrich nicht in geschlossenen Räumen oder ähnlichen baulichen Anlagen verarbeiten. Die Vorgaben und Sicherheitsmaßnahmen der BG Bau, Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft, zum Umgang mit lösungsmittelhaltigen Anstrich sind einzuhalten. Insbesondere sind Maßnahmen gegen Explosions- und/oder Brandgefahr notwendig.

GEORG BÖRNER

Chemisches Werk für Dach- und
Bautenschutz GmbH & Co. KG

Heinrich-Börner-Straße 31
D-36251 Bad Hersfeld

Tel. +49 (0)6621 175-0
Fax +49 (0)6621 175-200

Info@GeorgBoerner.de
www.GeorgBoerner.de

Änderungen vorbehalten. Die angegebenen technischen Werte beziehen sich auf das Datum der Produktion.