

Designervinyl Fertigfußboden Holzoptik

Position.	Menge	Leistungsbeschreibung	Preis	
			EP	GP
X	...m ²	Fertigfußboden als mehrschichtig aufgebauter Boden mit einem Holzkern, für alle privaten Wohninnenbereiche mit leichter Benutzungsintensität bis hin zu intensiven und stark benutzten Bereichen, sowie im gewerblichen Bereich mit mittlerer Benutzungsintensität (Nutzungsstufe 23,32), ▪ Sortimentsbezeichnung: casafino Designervinyl Fertigfußboden ▪ Hersteller: BayWa ▪ Farbe: Birne Calgary ▪ Werkmaß: 1235 x 230 x 9,5 mm ▪ Lieferform: 6 Stück im Karton ▪ Lagerung: trocken ▪ Oberfläche: Holzoptik ▪ Rutschhemmung gemäß DIN 51130: R9 ▪ Dicke der Nutzschicht gemäß EN 429: 0,3 mm ▪ Dicke Vinylträger mit Design: 1,5 mm Mittellage HDF: 6,8 mm Presskork-Gegenzug: 1,2 mm ▪ Gesamtstärke gemäß DIN 428: 9,5 mm ▪ Gewicht: 10,15 kg/m² ▪ Chemikalienbeständigkeit gemäß EN 423: gut ▪ Nutzungsstufe gemäß EN 16511: Nutzungsstufe Wohnbereich 23 u. Objektbereich 32 ▪ Trittschallverbesserungsmaß gemäß EN ISO 717-2: 14 dB ▪ Brandverhalten gemäß EN ISO 9239-1: BFI-S1 ▪ Wärmedurchlasswiderstand gemäß EN 12524: ca. 0,088 m²K/W ▪ Maßstabilität gemäß EN ISO 23999: erfüllt ▪ Resteindruck gemäß EN 433: max. 0,03 mm ▪ Stuhlrollenbeanspruchung gemäß EN 425: geeignet (Typ W) ▪ Lichteinheit gemäß ISO 105: 6 – 7 ▪ Aufladungsspannung gemäß EN 1815: <2 kV ▪ Querzugwerte Klickverbindung gemäß ISO 24334: > 450 g/lfm.-kg/m ▪ Verlegesystem: UNICLIC Die Hinweise hinsichtlich des Einsatzbereiches, der Eigenschaften und Verlegemuster gemäß des anliegenden Produktdatenblatts sind zwingend zu beachten.		

Unsere Gebrauchsanweisungen, Verarbeitungsrichtlinien, Produkt- oder Leistungsangaben und sonstigen technischen Aussagen sind nur allgemeine Richtlinien; sie beschreiben nur die Beschaffenheit unserer Produkte (Werteangaben / -ermittlung zum Produktionszeitpunkt) und Leistungen und stellen keine Garantie dar. Wegen der Vielfalt der Anwendungsmöglichkeiten des einzelnen Produkts und der jeweiligen besonderen Gegebenheiten (z. B. Verarbeitungsparameter, Materialeigenschaften etc.) obliegt dem Anwender die eigene Erprobung; unsere anwendungstechnische Beratung in Wort, Schrift und Versuch ist unverbindlicher Art.