

Treppenfliese Aniara Fog Taupe

Feinsteinzeug

Position.	Menge	Leistungsbeschreibung	Preis	
			EP	GP
X	...m ²	Hochwertige, glasierte Treppenfliese für alle in privaten Wohnräumen mit leichter Benutzungsintensität sowie Treppen im gewerblichen Bereich mit mittlerer Benutzungsintensität gemäß der harmonisierten Norm EN 14411:2012, ▪ Sortimentsbezeichnung: casafino Treppenfliese Aniara Fog Taupe matt Feinsteinzeug ▪ Hersteller: BayWa ▪ Farbe: Taupe matt ▪ Werkmaß: 30x120x0,8 cm / 30x60x0,8 cm* ▪ Kante: Naturkante / rektifizierte Kante* ▪ Lieferform: 30x120 cm 2 Stück im Karton / 30x60 cm 8 Stück im Karton* ▪ Lagerung: Trocken ▪ Länge und Breite gemäß EN ISO 10545-2: ± 0,5 mm ▪ Stärke gemäß EN ISO 10545-2: ± 0,5 mm ▪ Oberflächenbeschaffenheit gemäß EN ISO 10545-2: 97% ▪ Bruchfestigkeit (Stärke ≥ 7,5 mm) gemäß EN ISO 10545-4: 2000 N ▪ Biegefestigkeit gemäß EN ISO 10545-4: 50 N/mm² ▪ Abriebfestigkeit gemäß EN ISO 10545-7: PEI 4 – 2100 ▪ Rutschfestigkeit gemäß DIN EN 16165 Annex B / Annex A): (R10 / B) ▪ Verbundfestigkeit gemäß EN 12004:2007: - Zementgebundene Klebstoffe ≥ 0,5 N/mm² - Dispersionsklebstoffe ≥ 1 N/mm² - Klebstoffe aus Reaktivharz ≥ 2 N/mm² ▪ Brandverhalten: A1, A1_{FL} ▪ Fleckbeständigkeit gemäß EN ISO 10545-14: Klasse 5 ▪ Beständigkeit gemäß EN ISO 10545-13 gegen: - Haushaltschemikalien und Badewasserzusätze (Schwimmbecken): Klasse A (V) - Säuren und Laugen mit niedriger Konzentration: Klasse LA (V) - Säuren und Laugen mit hoher Konzentration: Klasse HB (V) ▪ Abgabe von Blei und Cadmium gemäß EN ISO 10545-15: - Cadmium: ≤ 0,07 mg/dm² - Blei: ≤ 0,8 mg/dm² Die Hinweise hinsichtlich des Einsatzbereiches und der Eigenschaften gemäß des anliegenden Produktdatenblatts sind zwingend zu beachten. *Wahloption		

Unsere Gebrauchsanweisungen, Verarbeitungsrichtlinien, Produkt- oder Leistungsangaben und sonstigen technischen Aussagen sind nur allgemeine Richtlinien; sie beschreiben nur die Beschaffenheit unserer Produkte (Werteangaben / -ermittlung zum Produktionszeitpunkt) und Leistungen und stellen keine Garantie dar. Wegen der Vielfalt der Anwendungsmöglichkeiten des einzelnen Produkts und der jeweiligen besonderen Gegebenheiten (z. B. Verarbeitungsparameter, Materialeigenschaften etc.) obliegt dem Anwender die eigene Erprobung; unsere anwendungstechnische Beratung in Wort, Schrift und Versuch ist unverbindlicher Art.