

LeichtMauermörtel LM21 WS

Position	Menge	Leistungsbeschreibung	Preis
			EP GP
2 kg	<p>Leichtmauermörtel mit höchsten Wärmedämmmeigenschaften (Verbesserungsfaktor 0,09) gemäß DIN EN 998-2 und DIN 20000-412 zum Vermauern von Leichthochlochziegeln, Leichtmauersteinen (z. B. Bims, Blähton, Gasbeton) im Innen- und Außenbereich</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Sortenbezeichnung: Leichtmauermörtel LM21 WS ▪ Hersteller: BayWa ▪ CE-Kennzeichnung: FP000054/002 ▪ Lieferform: 20 kg Papiersäcke (40 Sack pro Palette = 800 kg) ▪ Lagerung: Trocken und geschützt, die Lagerzeit sollte 12 Monate nicht überschreiten. ▪ Mörtelklasse / Festigkeit gemäß DIN EN 998-2: Leichtmauermörtel (L) / M5 ▪ Wasserbedarf: - 10 l/Sack ▪ Körnung: 0 – 4 mm ▪ Druckfestigkeit nach 28 Tagen: > 5,0 N/mm² ▪ Trockenrohdichte: ≤ 0,7 kg/dm³ ▪ Wärmeleitzahl gemäß EN 1745 (Tabellenwert): <ul style="list-style-type: none"> ▪ ≤ 0,16 W/(m*K) (für P=50%) ▪ ≤ 0,17 W/(m*K) (für P=90%) ▪ Materialverbrauch: ca. 1650 Liter Frischmörtel pro Tonne ▪ Brandverhalten gemäß: Klasse A1 (nicht brennbar) ▪ Verarbeitungstemperatur: + 5°C bis + 30°C <p>Die Verarbeitungs-, Anwendungs- und Untergrundhinweise gemäß des anliegenden Produktdatenblatts sind zwingend zu beachten.</p>	