

LeichtMauermörtel LM21

Position	Menge	Leistungsbeschreibung	Preis	
			EP	GP
2 kg	<p>Leichtmauermörtel gemäß DIN EN 998-2 und DIN 20000-412 zu Verwendung in Wänden, Pfeilern und Trennwänden aus Mauerwerk im Innen- und Außenbereich,</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Sortenbezeichnung: Leichtmauermörtel LM21 ▪ Hersteller: BayWa ▪ CE-Kennzeichnung: FP000002/004 ▪ Lieferform: 20 kg Papiersäcke (40 Sack pro Palette = 800 kg) ▪ Lagerung: Trocken und geschützt, die Lagerzeit sollte 12 Monate nicht überschreiten. ▪ Mörtelklasse / Festigkeit gemäß DIN EN 998-2: Leichtmauermörtel (L) / M5 ▪ Wasserbedarf: 10 - 11 l/Sack ▪ Körnung: 0 - 3 mm ▪ Druckfestigkeit: > 5,0 N/mm² ▪ Trockenrohdichte: ≤ 0,7 kg/dm³ ▪ Verbundfestigkeit gemäß DIN EN 1052-3, Verfahren B: > 0,8 N/mm² (KS-Referenzstein, Eigenfeuchte 3-5 M.-%) ▪ μ-Wert: 5/20 (Tabellenwert) ▪ Wärmeleitzahl gemäß EN 1745 (Tabellenwert): ≤ 0,16 W/(m*K) [für P=50%] ≤ 0,17 W/(m*K) [für P=90%] ▪ Ergiebigkeit: ca. 35 l/Sack ▪ Brandverhalten gemäß EN 13501-1: Klasse A1 [nicht brennbar] <p>Die Verarbeitungs-, Anwendungs- und Untergrundhinweise gemäß des anliegenden Produktdatenblatts sind zwingend zu beachten.</p>		