

MauerMörtel NM IIa WS

Position	Menge	Leistungsbeschreibung	Preis	
			EP	GP
2	 kg	Kalk-Zementmörtel als Standard-Mauermörtel gemäß DIN EN 998-2 und DIN 20000-412 zu Verwendung als Mauermörtel für Mauerwerk (z. B. Ziegel, Zementsteine, Kalksandsteine bei normaler statischer Belastung) im Innen- und Außenbereich ▪ Sortenbezeichnung: Mauermörtel NM IIa WS ▪ Hersteller: BayWa ▪ CE-Kennzeichnung: FP000053/002 ▪ Lieferform: 30 kg Papiersäcke (42 Sack pro Palette = 1.260 kg) ▪ Lagerung: Trocken und geschützt, die Lagerzeit sollte 12 Monate nicht überschreiten. ▪ Mörtelklasse / Festigkeit gemäß DIN EN 998-2: Hintermauermörtel (G) / M5 ▪ Wasserbedarf: ca. 4,0 l/Sack ▪ Körnung: 0 – 2 mm ▪ Druckfestigkeit nach 28 Tagen: > 5,0 N/mm² ▪ Wärmeleitzahl gemäß EN 1745 (Tabellenwert): ≤ 0,82 W/(m*K) (für P=50%) ≤ 0,89 W/(m*K) (für P=90%) ▪ Ergiebigkeit: ca. 600 l/to ▪ Verarbeitungstemperatur: +5 °C bis +30 °C ▪ Brandverhalten: Klasse A1 (nicht brennbar) Die Verarbeitungs-, Anwendungs- und Untergrundhinweise gemäß des anliegenden Produktdatenblatts sind zwingend zu beachten.		