

Estrich 0 – 4 WF

Position	Menge	Leistungsbeschreibung	Preis	
			EP	GP
X	 m²	Estrichfläche aus Estrichmörtel mit normaler Beanspruchung in Wohnungen, Kellern, Garagen u. a. geeignet als Heiz-, Verbund- und schwimmender Estrich sowie als Estrich auf Trennschicht im Innen- und Außenbereich gemäß DIN 18560 mit der Festigkeitsklassifizierung (CT-C30-F5) gemäß der harmonisierten Norm DIN EN 13813: 2003, ▪ Hersteller: BayWa ▪ Sortenbezeichnung: Formel-Pro Estrich 0 - 4 mm WF ▪ CE-Kennzeichnung: FP000049/002 ▪ Lieferform: 30 kg Papiersäcke (42 Sack pro Palette = 1.260 kg) ▪ Lagerung: Trocken, vor Frost geschützt 12 Monate lagerfähig. ▪ Wasserbedarf: ca. 3,6 l/Sack ▪ Körnung: 0 – 4 mm ▪ Druckfestigkeit nach 28 Tagen: $\geq 30 \text{ N/mm}^2$ ▪ Ergiebigkeit: 17 l/Sack = 560 l/to ▪ Mindestauftragsdicken: Verbundestrich: 25 mm (max. 80 mm in einer Schicht) Unbeheizte schwimmende Estriche: $\geq 45 \text{ mm}$ Heizestriche: $\geq 45 \text{ mm} + d$ (bauartabhängig, d = Dicke des Heizelements) Estriche auf Trennschicht: 35 mm ▪ Brandverhalten: Klasse A1fl (nicht brennbar) ▪ Aushärtung: Teilbelastbar: nach ca. 4 Tagen Vollbelastbar: nach ca. 28 Tagen Begehbar: nach ca. 48 Stunden ▪ Belegreife: richtet sich im Wesentlichen nach der Estrichdicke und den bauklimatischen Bedingungen nicht beheizte Flächen: $\leq 2,0 \text{ CM\%}$ beheizte Flächen: $\leq 1,8 \text{ CM\%}$ ▪ Verarbeitungstemperatur (Luft): nicht verarbeiten bei Luft- und/oder Objekttemperaturen unter $+5^\circ\text{C}$ und über $+30^\circ\text{C}$ sowie bei zu erwartenden Nachtfrosten Die Verarbeitungs-, Anwendungs- und Untergrundhinweise sowie sonstigen Hinweise gemäß des anliegenden Produktdatenblatts sind zwingend zu beachten.		
X	 m²	Trockenbeton für filigrane Betonarbeiten, zum Ausgießen von Aussparungen, Reparaturen an Betonflächen und als Ausgleichsbeton für unebene Flächen sowie zum Versetzen von Treppen, Stützwänden, zum Einbetonieren von Geräten im Garten- und Landschaftsbau für den Innen- und Außenbereich gemäß DAfStb Trockenbeton-Richtlinie, DIN EN 206-1 (C25/30) und DIN 1045-2 für die manuelle und maschinelle Verarbeitung, ▪ Hersteller: BayWa ▪ Sortenbezeichnung: Formel-Pro Estrich 0 - 4 mm WF ▪ CE-Kennzeichnung: FP000049/002 ▪ Lieferform: 30 kg Papiersäcke (42 Sack pro Palette = 1.260 kg) ▪ Lagerung: Trocken, vor Frost geschützt 12 Monate lagerfähig. ▪ Wasserbedarf: ca. 3,6 l/Sack ▪ Körnung: 0 – 4 mm ▪ Druckfestigkeit nach 28 Tagen: $\geq 30 \text{ N/mm}^2$ ▪ Expositionsklassen: XA1, XC4, XF1 und WF ▪ Festigkeitsklasse gemäß DIN EN 206-1: C25/30 ▪ Konsistenz: F3 (weich) ▪ Ergiebigkeit: 17 l/Sack = 560 l/to ▪ Mindestauftragsdicken: Verbundestrich: 25 mm (max. 80 mm in einer Schicht) Unbeheizte schwimmende Estriche: $\geq 45 \text{ mm}$ Heizestriche: $\geq 45 \text{ mm} + d$ (bauartabhängig, d = Dicke des Heizelements) Estriche auf Trennschicht: 35 mm ▪ Brandverhalten: Klasse A1fl (nicht brennbar) ▪ Aushärtung: Teilbelastbar: nach ca. 4 Tagen Vollbelastbar: nach ca. 28 Tagen Begehbar: nach ca. 48 Stunden		

Estrich 0 – 4 WF

- **Belegreife:** richtet sich im Wesentlichen nach der Estrichdicke und den bauklimatischen Bedingungen
- **nicht beheizte Flächen:** $\leq 2,0 \text{ CM}\%$
- **beheizte Flächen:** $\leq 1,8 \text{ CM}\%$
- **Verarbeitungstemperatur (Luft):** nicht verarbeiten bei Luft- und/oder Objekttemperaturen unter $+5 \text{ }^{\circ}\text{C}$ und über $+30 \text{ }^{\circ}\text{C}$ sowie bei zu erwartenden Nachtfrösten

Die Verarbeitungs-, Anwendungs- und Untergrundhinweise sowie sonstigen Hinweise gemäß des anliegenden Produktdatenblatts sind zwingend zu beachten.

Unsere Gebrauchsanweisungen, Verarbeitungsrichtlinien, Produkt- oder Leistungsangaben und sonstigen technischen Aussagen sind nur allgemeine Richtlinien; sie beschreiben nur die Beschaffenheit unserer Produkte (Wertangaben / -ermittlung zum Produktionszeitpunkt) und Leistungen und stellen keine Garantie dar. Wegen der Vielfalt der Anwendungsmöglichkeiten des einzelnen Produkts und der jeweiligen besonderen Gegebenheiten (z.B. Verarbeitungsparameter, Materialeigenschaften etc.) obliegt dem Anwender die eigene Erprobung; unsere anwendungstechnische Beratung in Wort, Schrift und Versuch ist unverbindlicher Art.

BayWa AG, Arabellastraße 4, 81925 München | www.formel-pro.de