

Estrich 0 – 4

Position	Menge	Leistungsbeschreibung	Preis	
			EP	GP
X	 m²	Estrichfläche aus Estrichmörtel im Innenbereich gemäß DIN 18560 mit der Festigkeitsklassifizierung (CT-C35-F6) gemäß der harmonisierten Norm DIN EN 13813: 2003, ▪ Hersteller: BayWa ▪ Sortenbezeichnung: Formel-Pro Estrich 0 - 4 mm ▪ CE-Kennzeichnung: FP000008/004 ▪ Lieferform: 30 kg Papiersäcke (42 Sack pro Palette = 1.260 kg) ▪ Lagerung: Möglichst in geschlossenen Gebinden, trocken und geschützt, die Lagerzeit sollte 12 Monate nicht überschreiten. ▪ Wasserbedarf: ca. 3 – 3,5 l/Sack ▪ Körnung: 0 – 4 mm ▪ Druckfestigkeit: $\geq 35,0 \text{ N/mm}^2$ ▪ Biegezugfestigkeit: $\geq 6,0 \text{ N/mm}^2$ ▪ Wärmeleitzahl λ_R: 1,4 W/(m*K) ▪ Ergiebigkeit: ca. 15 l/Sack = 500 l/to ▪ Materialverbrauch pro m²: ca. 2,0 kg/m²/mm Auftragsdicke ▪ Mindestauftragsdicken: Verbundestrich: 25 mm (max. 80 mm in einer Schicht) Unbeheizte schwimmende Estriche: $\geq 45 \text{ mm}$ Heizestriche: $\geq 45 \text{ mm} + d$ (bauartabhängig, d = Dicke des Heizelements) Estriche auf Trennschicht: 35 mm ▪ Brandverhalten gemäß DIN EN 13501-1: Klasse A1fl (nicht brennbar) Die Verarbeitungs-, Anwendungs- und Untergrundhinweise sowie sonstigen Hinweise gemäß des anliegenden Produktdatenblatts sind zwingend zu beachten.		

Unsere Gebrauchsanweisungen, Verarbeitungsrichtlinien, Produkt- oder Leistungsangaben und sonstigen technischen Aussagen sind nur allgemeine Richtlinien; sie beschreiben nur die Beschaffenheit unserer Produkte (Wertangaben / -ermittlung zum Produktionszeitpunkt) und Leistungen und stellen keine Garantie dar. Wegen der Vielfalt der Anwendungsmöglichkeiten des einzelnen Produkts und der jeweiligen besonderen Gegebenheiten (z.B. Verarbeitungsparameter, Materialeigenschaften etc.) obliegt dem Anwender die eigene Erprobung; unsere anwendungstechnische Beratung in Wort, Schrift und Versuch ist unverbindlicher Art.

BayWa AG, Arabellastraße 4, 81925 München | www.formel-pro.de