

RAVATHERM™ XPS 250 PB

Dämmplatten aus Polystyrol-Extruderschaum nach EN 13164
mit rauer Oberfläche, zum Verputzen geeignet



- XPS R
- gewaffelte Oberfläche für gute Haftung zu Klebern und Putzen
- mit glatten Kanten
- für innen- und außenliegende Dämmung (Wärmebrücken, Sockel)



RAVATHERM™ XPS, und RAVATHERM™ XPS X sind frei von HBCD. RAVATHERM™ XPS, und RAVATHERM™ XPS X werden mit CO₂ als Treibmittel hergestellt und sind somit auch frei von halogenierten Treibmitteln wie FCKW, HFCKW und HFKW.

TM Trademark of RAVAGO SA

RAVATHERM™ XPS 250 PB

Eigenschaften	CE-Code	Norm	Einheit	Wert	
Zellinhalt				Luft	
Dichte		EN 1602	kg/m ³	33	
Wärmeleitfähigkeit				λ_D	
Dicke in mm				0,033	
				0,033	
				0,033	
				0,033	
				0,033	
		EN 13164	W/(m·K)	0,033	
				0,034	
				0,034	
				0,035	
				0,035	
				0,035	
				0,035	
Druckspannung oder Druckfestigkeit bei 10% Stauchung	CS(10\Y)	EN 826	kPa	250	
Zugfestigkeit	TR	EN 1607	kPa	200	
Linearer Wärmeausdehnungskoeffizient			mm/(m·K)	0,07	
Dimensionsstabilität bei definierten Temperatur- (70°C) und Feuchtebedingungen 90%	DS(70/90)	EN 1604	%	<5	
Brandverhalten		EN 13501-1	Euroclass	E	
Abmessungen	Dicke	EN 823	mm	20 – 200 (Klasse T2)	
	Breite	Toleranzen	EN 822	mm	600
	Länge		EN 822	mm	1250
Kantenausbildung				glatte Kante	
Oberflächenbeschaffenheit				gefräst	
Anwendungsgebiete		DIN 4108-10		WAB, WAP, WI	

CE-Code: XPS – EN 13164 – T2 – CS(10\Y)200 – DS(70,90) – TR200

Hinweis: Die Empfehlungen in Bezug auf Anwendungsmethoden und Gebrauch der Produkte beruhen auf der von RAVAGO erworbenen Erfahrung und Kenntnis der Eigenschaften von RAVATHERM Dämmplatten und werden nach bestem Wissen und Gewissen gemacht. Es wird hierdurch jedoch keine Haftung, Gewährleistung oder Garantie für Systeme oder Anwendungen übernommen. Eine Freistellung von Patentansprüchen kann hieraus nicht hergeleitet werden. Dieses Dokument stellt keine Verkaufsspezifikation dar. Die Angaben in diesem Prospekt stellen keine Zusicherung von Eigenschaften im Rechtssinne dar und werden nicht zum Inhalt eines Kaufvertrages. Pflichten und Haftung in Bezug auf den Verkauf von RAVATHERM Produkten bestimmen sich ausschließlich nach dem jeweils zugrunde liegenden Kaufvertrag. <https://www.ravagobuildingsolutions.com/ch>