

Datenblatt Einschweißfolie für Polybeutel

Stand März 2017

Stärke:	0,020 mm
Bezeichnung:	Flachfolie aus Polyethylen, B1 ausgerüstet
Material:	LD-PE + Flammhemmer
Dichte:	$\geq 0,922 \text{ g/cm}^3$
MFI:	$\geq 1,5$
Farbe:	Schwarz matt
Reißfestigkeit:	Längs $\geq 10 \text{ N/mm}^2$ Quer $\geq 8 \text{ N/mm}^2$
Schweißbarkeit:	PE-Folie ist mit den PE-Folie üblichen Schweißverfahren schweißbar
Reibungsverhalten:	glatt

Hausanschrift:
Robert-Bosch-Straße 14+14/1
D-72124 Pliezhausen
Geschäftsführer: Harry G. Pfeiffer
Amtsgericht Stuttgart, HRB 352306

Telefon/Telefax:
(07127) 97 91 - 0
(07127) 97 91 - 22

e-mail:
info@stadur-sued.de
Internet:
www.stadur-sued.de
www.verbundelemente.de

Banken:
Kreissparkasse Nürtingen IBAN DE10 6115 0020 0048 1893 61
Commerzbank Esslingen IBAN DE80 6114 0071 0822 5740 00
Deutsche Bank Hamburg IBAN DE98 2007 0000 0256 6875 00
Ust.-ID-Nr. 146 482 868 Umsatzsteuer-Nr. 78092/43008

BIC ESSLDE66
BIC COBADEFF
BIC DEUTDE33XXX

