

Valut air KB-M

Klebeband für den universellen Einsatz

Valut
AIR CONNECT

Produkt

Valut air KB-M ist ein universell einsetzbares Klebeband für die Innen- und Außenanwendung zur Verklebung von z.B. Luftdichtheitsfolien und Unterdachbahnen. Es zeichnet sich durch seine sehr anschmiegsame Spezialfolie, kombiniert mit einem extrem klebstarken und dauerhaft feuchteresistenten Polyacrylat-Haftkleber aus, der eine sehr gute Alterungsbeständigkeit besitzt. Es wird universell zum luftdichten Verkleben und Abdichten von Durchdringungen und Überlappungen von Luftdichtheitsschichten und Dampfbremsfolien im Innenbereich gemäß DIN 4108-11 eingesetzt und desweiteren zur Verklebung der gängigen Unterspann- und Unterdeck- sowie Fassadenbahnen im Außenbereich.



Art. Nr.	EAN	Artikelbezeichnung
2143918	4333144074627	Valut air KB-M Klebeb. Multi 60 mm x 25 m

Anwendung

- luftdichtes Verkleben und Abdichten von Durchdringungen und Überlappungen von Luftdichtheitsschichten und Dampfbremsfolien im Innenbereich gemäß DIN 4108-7
- Verklebung und Abdichten von Überlappungen, Anschlüssen und Durchdringungen von diffusionsoffenen oder -dichten Unterspann und Unterdeckbahnen sowie Fassadenbahnen im Außenbereich unterhalb oder hinter voll geschlossenen Fassaden

Lieferform

Bandbreite 60 mm, Rolle 25 m, Kartoninhalt 10 Stück

Lagerung

Trocken und UV-geschützt bei +5 °C bis +25 °C lagern

Technische Daten

Eigenschaften	Prüfung	Einheit	Wert
Trägermaterial			Spezialfolie
Dicke		mm	0,09
Kleber			Spezialpolyacrylat
Liner			Mittig geschlitzt
Gesamtdicke	DIN EN 1942	mm	0,35
Reißkraft	DIN EN ISO 2986	N/mm	≥50/25
Reißdehnung	DIN EN ISO 29864	%	20
Klebkraft	DIN EN ISO 2986	N/mm	≥30/25
Dauerhaftigkeit	DIN 4108-11		Bestanden
Temperaturbereich		°C	-40 bis +80
Innenkerndurchmesser		mm	76,5
Zertifizierungen	EMICODE		EC1 ^{PLUS} , sehr emissionsarm
Besonderheiten			Sehr schmiegsam, dauerhaft beständig gegen Feuchtigkeit, sehr gute Alterungsbeständigkeit, Universell im Innen- und Außenbereich einsetzbar



Valut air KB-M

Klebeband für den universellen Einsatz



Valut
AIR CONNECT

Verarbeitung

- Bei +5 °C bis +40 °C (Temperatur der zu verklebenden Oberflächen) und zwischen 0 bis 95 % relative Luftfeuchte, nicht kondensierend.
- Zu verklebende Oberflächen müssen frei von Trennmitteln, wie Fetten, Ölen, Tensiden, Schmutz und Staub sein und sind ggf. zu reinigen.
- MDF-Platten müssen mit Valut air Primer 1000 vorbehandelt werden.
- Austretende Stoffe (z. B. Hexanal bei OSB-Platten) können die Verklebung beeinträchtigen.

Valut air KB-M

Klebeband für den universellen Einsatz



Systemzubehör

Haftgrund	Klebe- und Dichtmittel								
	Valut air KB-M	Valut air KB-I/Patch	Valut air KB-DI	Valut air KB-A 60	Valut air KB-A 150	Valut air KB-P 120	Valut air BD 80	Valut air AK-I 310/600	Valut air AK-A
Verklebung der Valut Dampfbremsen und Valut Dachbahnen									
Valut air KM -5 vario	✓✓	✓✓	✓✓			✓✓	✓✓	✓✓	2)
Valut air KM vario Extra	✓✓	✓✓	✓✓			✓✓	✓✓	✓✓	2)
Valut air DB 100	✓✓	✓	✓✓			✓✓	✓✓	✓✓	
Valut air DB 2	✓✓	✓✓	✓✓			✓✓	✓✓	✓✓	2)
Valut air DB 5 SK	✓✓	✓✓	✓✓			✓✓	✓✓	✓✓	2)
Valut Supra 285 SK	✓✓			✓✓	✓✓		✓✓		✓✓
Valut Duro 220G RU	✓✓			✓✓	✓✓		✓✓		✓✓
Valut Tekto 130	✓✓			✓✓	✓✓		✓✓		✓✓
Valut Tekto 150	✓✓			✓✓	✓✓		✓✓		✓✓
Randanschlussverklebung auf									
Holzuntergründe, sägerau oder gehobelt	✓✓	✓✓	✓✓			✓✓		✓	✓
OSB-Platten	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓		✓		
Spanplatten	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓		✓		
Holzweichfaserplatten	(✓✓)			(✓✓)	(✓✓)	(✓✓)	(✓✓)		✓✓
Gipskartonplatten						✓		✓	
Gipsfaserplatten	✓1)	✓1)	✓1)	✓1)	✓1)	✓✓		✓✓	
Mauerwerk, verputzt	✓1)	✓1)	✓1)	✓1)	✓1)	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓
Putz/Mörtel	✓1)	✓1)	✓1)	✓1)	✓1)	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓
Beton, glatt, trocken und staubfrei	✓	✓	✓			✓✓	✓✓	✓✓	✓✓
Beton, rau, trocken und staubfrei						✓✓	✓✓	✓✓	✓✓
Bauteile aus PVC und PE	✓✓	✓	✓✓	✓✓	✓✓		✓✓		
Metalle, korrosions-, fett und staubfrei	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓		✓✓		
Bitumen (auf Trägerlage)	✓	✓	✓	✓	✓				
Durchdringungen									
Elektroleitungen	✓		✓	✓	✓		✓✓	✓	
Rohre, Rohrleitungen	✓		✓	✓	✓		✓✓		
Sparren, Pfetten, Kehlbalken	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓		✓✓	✓	✓
Anwendung für den Außenbereich									
Geeignet für Außenanwendungen	✓✓			✓✓	✓✓		✓✓		✓✓

Valut air KB-M

Klebeband für den universellen Einsatz



Valut
AIR CONNECT

- ✓✓ empfohlen
- ✓ möglich
- () vorher primern
- 2) nur die Vliesseite kann verklebt werden
- 1) aufgrund der vielen Putzsorten ist eine örtliche eigenverantwortliche Prüfung vorzunehmen (durch den Anwender)

Hinweise

Die Werte unterliegen Toleranzen. Ohne Angabe gilt die branchenübliche Toleranz gemäß Norm, Material und Eigenschaft. Weitere Informationen sind den gesonderten Verarbeitungshinweisen zu entnehmen.

Unsere Gebrauchsanweisungen, Verarbeitungsrichtlinien, Produkt- oder Leistungsangaben und sonstigen technischen Aussagen sind nur allgemeine Richtlinien; sie beschreiben nur die Beschaffenheit unserer Produkte (Werteangaben / -ermittlung zum Produktionszeitpunkt) und Leistungen und stellen keine Garantie dar. Wegen der Vielfalt der Anwendungsmöglichkeiten des einzelnen Produkts und der jeweiligen besonderen Gegebenheiten (z.B. Verarbeitungsparameter, Materialeigenschaften etc.) obliegt dem Anwender die eigene Erprobung; unsere anwendungstechnische Beratung in Wort, Schrift und Versuch ist unverbindlicher Art.