

DATENBLATT

Seite: 1 / 1

Produktbezeichnung
Produktbeschreibung
Geotextilrobustheitsklasse
Rohstoff
Farbe
Umweltbedeutung

BASETRAC® NONWOVEN BS 12 K3
 Vliesstoff
 GRK3
 PP
 schwarz
 unbedenklich

	Einheit	Nennwert
Flächenbezogene Masse DIN EN ISO 9864	g/m ²	160
Dicke bei 2 kPa Druck DIN EN ISO 9863	mm	1,40
Zugfestigkeit (MD) DIN EN ISO 10319	kN/m	12,0
Zugfestigkeit (CMD) DIN EN ISO 10319	kN/m	12,0
Dehnung bei Höchstzugkraft (MD) DIN EN ISO 10319	%	45,0
Dehnung bei Höchstzugkraft (CMD) DIN EN ISO 10319	%	50,0
Durchdrückkraft DIN EN ISO 12236	kN	2,000
Dynamisches Durchschlagverhalten DIN EN ISO 13433	mm	22
Wasserdurchlässigkeit normal zur Ebene / Geschwindigkeitsindex VH50 DIN EN ISO 11058	m/s	0,080
Charakteristische Öffnungsweite O90 DIN EN ISO 12956	µm	80
Höchstzulässige Freiliegendauer nach Einbau	Innerhalb von 1 Monat nach Einbau abzudecken	
Beständigkeit	Beständig für mindestens 100 Jahre bei Anwendungen in natürlichen Böden mit $4 \leq \text{pH} \leq 9$ und Bodentemperaturen von $\leq 25^\circ\text{C}$.	
Standardlänge	m	100,00
Standardbreite	cm	500,00