

Formel-Pro ZementMauermörtel WF

Position	Menge	Leistungsbeschreibung	Preis	
			EP	GP
2	 kg	Zementmauermörtel zum Vermauern von genormtem Mauerwerk bei höheren statischen Anforderungen (Hintermauermörtel) Mörtelklasse M 10 nach DIN EN 998-2 und nach DIN 20000-412. ▪ Sortenbezeichnung: Zementmauermörtel WF ▪ Hersteller: BayWa ▪ CE-Kennzeichnung: FP000051/002 ▪ Lieferform: 30 kg Papiersäcke (42 Sack pro Palette = 1.260 kg) ▪ Lagerung: Bei trockener, vor Feuchtigkeit geschützter Lagerung auf Paletten bis zu 12 Monate nach Herstellungsdatum lagerfähig ▪ Mörtelklasse gemäß DIN EN 998-2: M10 ▪ Wasserbedarf: ca. 5 l/Sack ▪ Druckfestigkeit: $\geq 10 \text{ N/mm}^2$ ▪ Haftscherfestigkeit: gemäß DIN EN 1052-3, Verfahren B: $\geq 0,1 \text{ N/mm}^2$ (KS-Referenzstein, Eigenfeuchte 3-5 M.-%) ▪ Wasserdampfdurchlässigkeit: 15/35 (Tabellenwert) ▪ Wärmeleitfähigkeit gemäß EN 1745 (Tabellenwert): $\leq 0,82 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$ (für P=50%) $\leq 0,89 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$ (für P=90%) ▪ Brandverhalten gemäß EN 13501-1: Klasse A1 (nicht brennbar) Die Verarbeitungs-, Anwendungs- und Untergrundhinweise gemäß des anliegenden Produktdatenblatts sind zwingend zu beachten.		